

# CAPAROL Samtex 3 NEW

Глибоко-матова інтер'єрна латексна фарба без відблисків з високим рівнем білизни та підвищеною покривною здатністю без розчинників та пластифікаторів.



## Опис продукту

Вступ	Для створення високоякісних глибоко-матових, стійких до миття, гладких покриттів всередині приміщень на гладких або структурних основах. Чудово підходить для покриття структурних, рельєфних, тиснених шпалер, скло-шпалер та інших фактурних основ. Фарба без розчинників та пластифікаторів що не виділяє шкідливих речовин у повітря під час нанесення та висихання, а також під час експлуатації приміщення.
Сфера застосування	Для фарбування стін та стель всередині приміщень з гіпсових шпаклівок та гіпсових шпаклювальних мас, цементно-вапняних або дисперсійних штукатурок, бетону, клинкерної та силікатної цегли, гіпсокартонних плит. Також підходить для нанесення на старі шари дисперсійної фарби та на шпалери під фарбування, що міцно тримаються. Завдяки своїм властивостям, особливо рекомендована для житлових та офісних приміщень на сильно освітлених поверхнях, які спостерігаються під гострим кутом (стелі, стіни перпендикулярно вікнам) або на таких, де потрібно приховати незначні нерівності основи. Завдяки стандарту екологічності E.L.F. підходить для використання в школах, дитячих садках, медичних установах та закладах харчування, а також у приміщеннях з великим скупчення людей.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"><li>■ високий ступінь білизни</li><li>■ бездоганна глибоко-матова поверхня без відблисків</li><li>■ подовжений відкритий час роботи для більшого комфорту в нанесенні та розподіленні по поверхні</li><li>■ підвищена покривна здатність</li><li>■ мінімум бризок при нанесенні</li><li>■ не містить розчинників та пластифікаторів</li><li>■ з мінімальними емісіями</li></ul>
В'язуче	Дисперсія синтетичної смоли
Упаковка/Розмір тари	<ul style="list-style-type: none"><li>■ База 1 (біла): 2,5 л та 10 л.</li><li>■ База 3 (прозора): 2,35 л та 9,4 л.</li></ul>
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none"><li>■ База 1 (біла) - може застосовуватись без тонування.</li><li>■ Бази 3 (прозора) - застосовується виключно після тонування.</li></ul> <p>CAPAROL Samtex 3 тонується в системі комп'ютерного тонування ColorExpress в усі доступні колірні відтінки. Буль-ласка перевіряйте колір після тонування пробним нанесенням для запобігання розбіжностей у кольорі. Яскраві та інтенсивні відтінки, такі як жовті, помаранчеві або червоні можуть мати знижену покривну здатність. Для таких відтінків слід використовувати ґрунтовочне або проміжне покриття затоноване у пастельний, максимально наближений до фінішного, відтінок. Може знадобитися нанесення додаткового шару.</p>
Ступінь глянце	Глибоко-матовий G4.
Зберігання	В прохолодному, захищеному від морозу місці.



# Технічна інформація

Технічна характеристика

## Технічні характеристики згідно з DIN EN 13 300:

Після тонування можливі незначні відхилення в технічних параметрах

- Вологе витирання: R - Клас 2
- Коефіцієнт контрастності: H<sub>10</sub> - Клас 2 при витраті 8 м<sup>2</sup>/л (B1)
- Максимальна величина зерна: S1 мілке (<100 мкм)
- Щільність: B1 - бл., 1,46 г/см<sup>3</sup>  
B3 - бл., 1,5 г/см<sup>3</sup>

Вказівки

Щоб запобігти утворенню стиків в одному шарі слід виконувати фарбування в одній техніці.

Eignung gemäß  
Technischer Information Nr. 606  
Definition der Einsatzbereiche

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	-	-	-
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

## Застосування

Придатні основи

Основа повинна бути чистою, сухою, чистою від розділюючих речовин та здатна нести навантаження.

Підготовка основи

**Штукатурки розчинних груп P I та P II:** тверді, міцні штукатурки можна фарбувати без попередньої підготовки. Сильно пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки слід заґрунтувати CAPAROL OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

**Гіпсові і готові штукатурки груп P IV та P V:** ґрунтувати CAPAROL Haftgrund EG або CAPAROL Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченою поверхнею прошліфувати, видалити пил та заґрунтувати CAPAROL Tiefgrund TB.

**Гіпсові будівельні панелі:** поглинаючі вологу панелі заґрунтувати CAPAROL OptiSilan Tiefgrund або CAPAROL Tiefgrund TB. На сильно ущільнені, гладкі панелі нанести адгезійний ґрунт CAPAROL Haftgrund EG або CAPAROL Samtgrund.

**Гіпсокартонні плити:** зашліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити CAPAROL Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття CAPAROL Haftgrund EG, CAPAROL Samtgrund або Capasol RapidGrund. Плити з ризиком виділення водорозчинних барвників необхідно заґрунтувати ізолюючим ґрунтом CAPAROL AquaSperrgrund.

**Бетон:** видалити можливі залишки розділюючих речовин таких як пил, крейда, бруд, тощо..

**Газобетон:** ґрунтувати CAPAROL Capaplex, розведеним водою в пропорції 1:3.

**Силікатна цегла та цегляна кладка:** фарбувати без попереднього ґрунтування.

**Покриття зі здатністю до навантажень:** матові, поверхні зі слабкою поглинаючою здатністю фарбувати без попереднього ґрунтування. Глянсовим поверхням, лакам та емалям надати шорсткості та заґрунтувати CAPAROL Haftgrund EG або CAPAROL Samtgrund.

**Покриття з поганою здатністю до навантажень:** покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають низьку здатність до навантаження, необхідно повністю видалити механічним способом та очистити поверхню від розділюючих речовин. Поверхні з низькою поглинаючою здатністю слід заґрунтувати CAPAROL HaftGrund EG або CAPAROL Samtgrund. Сильно пористі, сипучі, поглинаючі штукатурки слід заґрунтувати CAPAROL OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund. мінеральні фарби з низькою здатністю до навантажень видалити механічним способом, очистити від розділюючих речовин та заґрунтувати CAPAROL TiefGrund TB.

**Покриття з клейових фарб:** змити до самої основи. Заґрунтувати CAPAROL Tiefgrund TB.

**Нефарбовані ворсисті, рельєфні або тиснені шпалери з паперу:** фарбувати без попереднього ґрунтування.

**Неміцні шпалери:** видалити без залишку. Змити залишки шпалерного клею та паперової основи. Заґрунтувати CAPAROL Tiefgrund TB.

**Поверхні уражені грибок та цвілью:** видалити сліди цвілі або грибка механічним шляхом за допомогою зволоженої щітки або скребка, промити поверхні CAPAROL Capatox і дати їм добре просохнути. ґрунтувати залежно від характеристик поверхні та фінішного матеріалу. На сильно уражені поверхні виконувати фінішне покриття CAPAROL Indeko-W або CAPAROL Fungitex-W.

**Поверхні з плямами нікотину, води, іржі або жиру:** плями нікотину, води або іржі промити водою з додаванням миючого засобу і дати добре просохнути. Нанести ізолюючу ґрунтовку CAPAROL AquaSperrgrund. На сильно забруднені поверхні нанести фінішне покриття ізолюючою фарбою CAPAROL Dura-inn №1.

**Поверхні з деревини:** фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками CAPAROL Capasyl або фарбою для дерева CAPAROL Capadur.

**Усунення дрібних дефектів:** після відповідної попередньої обробки усунути дефекти шпаклівкою CAPAROL GlattSprachtel відповідно до інструкцій із застосування та за необхідності додатково заґрунтувати.

Метод нанесення

Призначена для нанесення щіткою, валиком або методом безповітряного розпилення.

### Рекомендовані параметри для безповітряного розпилення:

Розбавлення: без розбавлення

Кут напилена: 50°

Форсунка: 0,015-0,017"

Тиск: 120-140 бар для виокоефективних форсунок

## Технічна інформація

Структура покриття	<b>Грунтувальне та проміжне покриття:</b> CAPAROL Samtgrund або Caparol Samtex 3, розбавленою водою максимум на 2%. <b>Фінішне покриття:</b> CAPAROL Samtex 3 без розбавлення.
Витрата	прибл. 90 мл/м <sup>2</sup> на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.  Точна витрата визначається тестовим нанесенням на об'єкті.
Умови застосування	<b>Мінімальна температурна межа при обробці і висиханні:</b> температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° С.
Період висихання	При + 20 ° С і відносній вологості повітря 65% через 2 - 4 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується. Не допускати надто швидкого висихання. Фарба повністю висихає і здатна нести навантаження приблизно через 3 доби.
Інструменти	Щітка, валик або методом безповітряного розпилення.
Очищення інструментів	Робочі інструменти промити водою одразу після використання.
Вказівки	Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід. Внаслідок тонування можливі незначні відхилення вихідних в технічних даних.

## Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Увага! Під час розпилення можуть утворюватись проникні для легенів небезпечні мікрокраплі. Не вдихайте спрей та аерозольний туман утворений при розпиленні. Містить 1,2-бензіотіазол-3(2H)-он, реакційна маса: 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он; 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1). Може викликати алергічні реакції.
Утилізація	На вторинну переробку здавати тільки порожню та чисту тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи лако-фарбової промисловості. Висохлі залишки продукту можуть бути утилізовані як побутові відходи.
Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС	Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 30 г/л (г/л). Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 г/л (г/л).
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетатна дисперсія, поліакрилатна смола, карбонат кальцію, силікати, діоксид титану, вода, добавки, консервант.

## Технічна інформація · Видання: грудня 2024

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.