

CapaSilk 7

Шовковисто-матова, стійка до миття латексна фарба для гладких поверхонь всередині приміщень, без розчинників та шкідливих емісій.



Опис продукту

Вступ	Для створення гладких, стійких до миття, зберігаючих структуру покриттів всередині приміщень з елегантною, глибоко-матовою поверхнею. Чудово підходить для покриття структурних, рельєфних, тиснених шпалер, скло-шпалер, добре підкреслює структуру глибоким матовим ефектом. Фарба без шкідливих емісій і без розчинників, а також ні при обробці, ні при висиханні фарби не виділяються шкідливі для здоров'я речовини.
Сфера застосування	В школах, дитячих садках, в офісних приміщеннях, ресторанах, медичних установах, холах.
Властивості	<ul style="list-style-type: none">■ водорозчинна, екологічна, з мінімальним запахом■ без розчинників та шкідливих емісій (E.L.F.)■ висока ступінь білизни■ чудова покривна здатність■ паропроникна■ легка в застосуванні
В'язуче	Дисперсія штучної смоли.
Упаковка/Розмір тари	<ul style="list-style-type: none">■ База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л■ Прозора база 2 та 3 після тонування: 2,5 л; 5 л; 10 л
Колірні відтінки	<ul style="list-style-type: none">■ База 1 (біла) може застосовуватись без тонування.■ Бази 2 та 3 (прозорі) застосовуються тільки в тонованому вигляді <p>CapaSilk 7 E.L.F. База 1 допускає самостійне тонування шляхом додавання тонувальних фарб CaparolColor або AVA. При самостійному тонуванні, щоб уникнути розбіжностей колірного тону необхідно змішати всю фарбу. При замовленні фарб одного колірного тону в кількості 100 л і більше, фарби тонуються на заводі.</p> <p>CapaSilk 7 E.L.F. тонується машинним способом по системі ColorExpress в усі відтінки з колірних колекцій CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL та багатьох інших, відомих на ринку колірних колекцій. Інтенсивні та яскраві колірні відтінки, наприклад жовтий, помаранчевий, червоний і т.д. володіють меншою здатністю покриття. Рекомендується проміжне покриття у відповідному пастельному відтінку на базі пігментованої білої фарби (база 1). Може знадобитися друге фінішне покриття.</p>
Ступінь глянце	Шовковисто-матова
Зберігання	В прохолодному місці, але не на морозі



Технічна характеристика

- Вологе витирання: 2 клас згідно з DIN EN 13 300, що відповідає «Стойка до стирання» згідно з DIN 53 778.
- Коефіцієнт контрастності: Покривна здатність Клас 2 при витраті 8 м²/л або прибл. 125 мл/м².
- Максимальна величина зерна: <100 мм
- Щільність: Бл. 1,5 г/см³

Застосування

Придатні основи

Основи для нанесення покриття повинні бути міцними, сухими, вільними від забруднень і розділяючих речовин.

Підготовка основи

Штукатурки розчинних груп P II та P III:

Щільні штукатурки з нормальним ступенем вбирання фарбуються без попередньої підготовки. На пористі, сипучі та вбираючі штукатурки наноситься ґрунтовка Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

Гіпсові та готові штукатурки груп P IV та P V:

Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Гіпсові штукатурки зі спеченими місцями відшліфувати, видалити пил та нанести шар ґрунтовки глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.

Гіпсові будівельні панелі:

Панелі, що вбирають вологу рекомендується заґрунтувати акриловим гідрозолем Caparol OptiSilan Tiefgrund або ґрунтовкою глибокого проникнення Caparol Tiefgrund TB.

На щільні та гладкі панелі, що вбирають вологу нанести шар адгезійної ґрунтовки Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund.

Гіпсокартонні панелі:

Відшліфувати нерівності шпаклівки. Місця шліфування закріпити ґрунтовкою Caparol Tiefgrund TB. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG, Caparol Samtgrund або Capasol RapidGrund. Панелі з водорозчинними компонентами, що утворюють плями, потрібно заґрунтувати фільтруючою ґрунтовкою Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Видалити можливі залишки розділяючого матеріалу, а також сипучі речовини.

Газобетон:

ґрунтувальне покриття матеріалом Caparplex, розбавленим водою у пропорції 1:3.

Нештукатурена кладка з силікатної та звичайної цегли:

Фарбувати без попередньої підготовки.

Покриття з хорошою стійкістю до навантажень:

Матові поверхні з поганою здатністю вбирання обробляти без підготовки. Блискучим поверхням, що покриті лаками або емаллями надати шорсткості. Нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. На гладкі поверхні, що слабо вбирають вологу, нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Haftgrund EG або Caparol Samtgrund. Пористі, сипучі та вбираючі поверхні заґрунтувати Caparol OptiSilan Tiefgrund або Capasol RapidGrund.

Покриття з поганою стійкістю до навантажень:

Покриття лаками, емаллями, дисперсійними фарбами, а також штукатурні покриття на основі синтетичних смол, що мають погану стійкість до навантажень, необхідно видалити.

Покриття з мінеральних фарб, що мають погану стійкість до навантажень, видалити механічним шляхом та очистити від пилу. Заґрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення марки Caparol-Tiefgrund TB.

Покриття клейовими фарбами:

Змити до основи. Заґрунтувати ґрунтовкою марки Caparol Tiefgrund TB.

Нефарбовані ворсисті, рельєфні та тиснені шпалери з паперу:

Фарбувати без підготовки.

Неміцні шпалери:

Видалити без залишку. Змити залишки клею для шпалер. Загрунтувати ґрунтовкою глибокого проникнення марки Cararol Tiefgrund TB.

Поверхні, покриті пліснявою:

Видалити сліди плісняви та грибка механічним способом з допомогою вологої щітки, промити поверхню матеріалом Caratopx та дати поверхні добре просохнути.

Ґрунтувальне покриття виконати згідно стану поверхні. На поверхні, що сильно вбирають вологу, нанести фарби Indeko-W, Malerit-W або Fungitex-W.

Поверхні з плямами нікотину, води, сажі, масла та жиру:

Плями нікотину, води, сажі та жиру промити водою з додаванням миючих засобів та дати поверхні добре висохнути. Висохлі водяні плями очистити сухою щіткою. Нанести ізолюючу ґрунтовку Cararol AquaSperrgrund. На сильно забруднені місця нанести фінішне покриття матеріалом Cararol IsoDeck.

Деревина та матеріали з деревини:

Фарбувати водорозчинними, екологічно чистими акриловими лаками Carasyl або фарбою для дерева Caradur Color .

Мілкі дефекти:

Після відповідної попередньої обробки усунути дефекти багаточільовою шпаклівкою Akkordsprachtel у відповідності з інструкціями по застосуванню, та, при необхідності, додатково заґрунтувати.

Метод нанесення Призначена для нанесення щіткою, валиком або обладнанням для безповітряного напылення.

Структура покриття ■ **Ґрунтувальне і проміжне покриття:** SamtGrund E.L.F. або CaraSilk 7 E.L.F., розведеною максимум 10% води
■ **Фінішне покриття:** CaraSilk 7 E.L.F., розбавивши максимум до 3% води

Витрата Прибл. 125 мл/м² на 1 шар на гладкій основі. На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.

Точна витрата визначається тестовим нанесенням на поверхню.

Умови застосування **Мінімальна температурна межа при обробці і висиханні:** температура повітря і основи повинна бути вище +5 ° C.

Період висихання При + 20 ° C і відносній вологості повітря 65% через 4 - 6 годин висихає на поверхні і готова до подальшої обробки, після 24 годин стійка до дощу. Висихає і здатна нести навантаження приблизно через 3 дні. При більш низькій температурі і високій вологості час висихання відповідно збільшується.

Інструменти Щітка, валик, безповітряний розпилювач.

Очищення інструментів Робочі інструменти після використання промити водою.

Вказівки Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої поверхні, наносити методом «мокре по мокрому» за один прохід. Внаслідок тонування можливі відхилення вихідних технічних даних.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Зберігати в місцях, недоступних дітям. Захищати очі і шкіру від попадання брызків фарби. При попаданні в очі і на шкіру відразу ж ґрунтовно промити водою. Не вдихати туман, що утворюється при нанесенні фарбопульту. Не викидати в каналізацію, водойми і на ґрунт.

Утилізація

На вторинну переробку здавати тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, висохлі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як висохлі фарби або як побутове сміття.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Макс. вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. A/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. A/a) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у даному продукті < 1 g/l (г/л).

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Дисперсія штучної смоли, пігменти, мінеральні наповнювачі, вода, адитиви, консервант.

Технічна підтримка

В даному друкованому виданні не розглядаються усі можливі типи основ, що застосовується на практиці, а також методи їх обробки. При обробці основ, що не включені у дану технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями у компанію Cararol або до співробітників відділу збуту.

Технічна інформація

Центр обслуговування клієнтів

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua



Технічна інформація · Видання: вересня 2023

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації · ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: + 38 044 379 06 91, E-Mail: info@caparol.ua