


Еластичний і універсальний в застосуванні...

KLEIBERIT 566 Supracraft



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ



KLEIBERIT 566 Supracraft це однокомпонентний, тривало еластичний монтажний клей на поліуретановій основі. Затвердіння настає внаслідок реакції з вологістю повітря.

- Однокомпонентна система – виключені помилки при підготовці суміші
- Допускає поверхневе покриття ЛФМ
- Не піддається корозії
- Компенсує вібрацію
- Має тривалу еластичність
- Клас горючості (EN 13501) – Клас E



Склеювання в суднобудуванні

KLEIBERIT 566 відповідає IMO FTPC частина 5 та частина 2.
Сертифікована витрата: 120 г/м²

"Авангард КЛФ" Львів,
Городоцька 359
Тел. +380 (98) 362-4771
+380 (50) 445-6545
Email: kley.lak.farba@ukr.net

www.avangardklf.com.ua

KLEIBERIT 566 Supracraft це еластична, швидкозхплююча, клеюча та герметизуюча маса. Завдяки однокомпонентній системі маса дуже проста в застосуванні.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Склеювання металевих опор у конструкціях подвійних підлог. Склеювання виробів з металу, лакованої жерсті, дерева та пластику, природного каменю, кераміки, клінкеру, кладки, бетону тощо.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Склеювані деталі мають бути очищеними від пилу і жиру. Море дерева, наприклад морений дуб, не має містити оліяк. Деревина, яка містить велику кількість жирів і олій, наприклад тропічна деревина, має пройти перевірку на придатність до склеювання.



ПЕРЕРОБКА

Нанесення клею здійснюється пістолетом або пульверизатором.

Перед переробкою картуші або шлангові мішки довести до температури приміщення (15-25°C).

З алюмінієвого мішечка:

- Алюмінієвий мішечок вкласти в клеєнаосний прилад і обрізати відразу під затискачем
- Закрити пістолет і приступити до нанесення

З алюмінієвого картуша:

- Проткнути повністю захисну мембрану
- Пластиковий наконечник зрізати навскоси (по ширині шва) і прикрутити на картуш
- Вилучити кришку зі зворотного боку картуша

KLEIBERIT 566 наноситься на один бік, масу до висихання можна розтерти дерев'яним шпателем, склеювані частини скласти разом і зафіксувати.



Відкриті картуші і алюмінієві мішечки треба використовувати в той же день для уникнення висихання.

МАРКУВАННЯ

підлягає маркуванню згідно з правилами поводження з небезпечними речовинами, містить ізоціанат. Зверніть увагу на наш паспорт безпеки **566**. Застосування тільки в виробничих цілях!

ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

- **Основа:** Поліуретан
- **Густина при 20°C:**
 - чорний 1,15 ± 0,05 г/см³
 - інші кольори 1,18 ± 0,05 г/см³
- **Колір:** 566.0 = сірий
566.4 = чорний
566.5 = білий
- **Консистенція:** постоподібно
- **Час утворення плівки:** ≈ 1 години (залежить від кліматичних умов)
- **Твердість за DIN 53 505:** ≈ 45 Shore A (28 днів при 23°C і 50% відносній вологості повітря)
- **Міцність на розтягування (DIN 53 504):** ≈ 1,8 Н/мм²
- **Подовження при розриві (DIN 53 505):** >600%
- **Міцність на розрив:** >6 Н/мм
- **Повернення у вихідне положення (DIN EN ISO 7389):** > 70%
- **Допустима деформація (DIN EN ISO 10563):** ≈ 15%
- **Коефіцієнт стійкості до дифузії водяної пари (DIN EN ISO 53122):** ≈ 2.000
- **Температура переробки:**
 - рекомендована +15°C до +25°C
 - допускається +10°C до +35°C
- **Температуростійкість у твердому стані:** від -40°C до +90°C (короткостроково до +120°C)
- **Швидкість затвердіння:**
 - при 23°C та 50% відносній вологості повітря: ≈ 3 мм за 24 год
 - при 10°C та 50% відносній вологості повітря: ≈ 2 мм за 24 год

ОЧИЩЕННЯ

Виступаюча при склеюванні маса може бути зразу видалена чистячим засобом **KLEIBERIT 820** очищувач або ацетоном. Затверділа маса може бути видалена тільки механічним шляхом.

ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання в оригінальній закритій упаковці складає щонайменше 12 місяців. Зберігати в прохолодному та сухому місці при температурі не вище +25°C. Перед переробкою довести до температури приміщення (15-25°C).

УПАКОВКА

- KLEIBERIT 566:**
- Коробка з 12 картушами по 300 мл/355 г
 - Коробка з 20 алюмінієвими мішечками по 600 мл/700 г
- KLEIBERIT 820.0** очищувач:
- Бляшана каністра 4,5 кг нетто
 - Коробка з 12 пляшечками по 800 г нетто
 - Бляшана каністра 22 кг нетто

Станом на 03/2022, замінює попередню редакцію

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

KLEIBERIT 566 SUPRACRAFT



СЕРВІС

Наш відділ консультацій з технічного застосування завжди до Ваших послуг. Наші дані засновані на нашому досвіді і не є гарантією у світлі судового законодавства Федерального суду Німеччини. Перевірте самі, чи підходить Вам наш продукт. З викладеного вище не може бути встановлено відповідальності, що перевищує вартість нашого продукту, а також безкоштовних порад і консультацій, що надаються нами.

