

ТОВ «КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА»
вул. Будіндустрії 3, м. Черкаси,
18030, Україна (UA)

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

«SPEKTRA STANDARD» ФАРБА ФАСАДНА

ОПИС

«SPEKTRA STANDARD» фарба фасадна - високоякісна фасадна акрилова фарба з гарною стійкістю до атмосферних впливів та УФ-випромінювання.

- Висока покривність
- Висока атмосферостійкість
- Середня паропроникність та низьке водопоглинання
- Без запаху, не містить органічних розчинників

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисно-декоративної обробки всіх видів фасадів житлових, торгових, промислових, складських та інших будівель та споруд.

Застосовується для мінеральних штукатурок (в т.ч. систем теплоізоляції), бетонних, цегляних поверхонь, старих покриттів на основі водно-дисперсійних фарб.

Запобігає проникненню води всередину пористих поверхонь і дозволяє добре пропускати вологу у вигляді водяної пари зсередини будівель.

Випускається двох видів:

- В1 – фарба білого кольору, можливе тонування пастами HGMix у світлі пастельні відтінки.

- В3 – безбарвна база, яку перед використанням кольорують пастами HGMix у насичені відтінки.

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

Розчинник:

Вода

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Водна дисперсія акрилового сополімеру
Щільність фарби	(1,500 - 1,580) г/см ³
Зовнішній вигляд покриття після висихання	Однорідна рівна поверхня
Колір	В 1-білий, В 3- прозорий Можливе тонування пігментними пастами HGMix
Блиск	Матовий
Паропроникність (за ДСТУ EN 1062-1)	Клас V ₂ (середня)
Водопроникність (за ДСТУ EN 1062-1)	W ₃ (низька)
Витрата (норма покриття поверхні в 1 шар)	6-8 м ² /л в залежності від типу і стану поверхні, що фарбується та методу нанесення
Час висихання кожного шару, год.	2 - 4 (за температури 20°C і відносної вологості повітря не більше 65%)
<i>Час висихання збільшується зі зниженням температури і підвищенням відносної вологості повітря</i>	
Рекомендована кількість шарів	В 1: 2 шари В3: 2-3 шари для отримання насиченого відтінку
Витримка між шарами	Наступний шар наносити після висихання попереднього
Пакування	В1: 1,86 л; 4,65 л; 9,3 л; В3: 2 л; 5 л; 10 л;

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Нові поверхні: з поверхні, що фарбується видалити пил, бруд, висоли, поверхню обробити «Spektra» просочувачем акриловим.

Ремонт старих покриттів: Видалити старе покриття, що відшаровується, до твердої основи. За наявності тріщин та пошкоджених місць поверхню вирівняти акриловою шпаклівкою, висушити, відшліфувати, видалити пил. Недостатньо міцні, основи, що обсипаються, що мелять, а також підстави з неоднорідною вбираючою здатністю обробити «Spektra» просочувачем акриловим.

За наявності плісняви та грибка поверхню перед фарбуванням обробити «Spektra» біоцидним засобом, після висихання якого видалити плісняву механічним способом.

Перед фарбуванням поверхня має бути сухою та міцною.

ПІДГОТОВКА ФАРБИ

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. В 1 - за необхідності дозволяється розбавлення водою в кількості до 10% від об'єму фарби;

В 3 - тоновану фарбу розбавляти водою тільки за необхідності;

Занадто велике розбавлення фарби погіршує її покритність.

НАНЕСЕННЯ

Робочі умови при нанесенні:

Температура повітря не нижче 5 °С, відносна вологість повітря не вище 80 %.

Нанесення:

Фарбу наносити пензлем, валиком або фарборозпилювачем..

В 1: наносити в 2 шари для отримання світлих пастельних відтінків;

В 3: наносити в 2-3 шари для отримання насичених відтінків;

Фарбу фасадну не слід наносити в дощову, туманну та вітрову погоду. У сонячну погоду фасад має бути захищений від прямих сонячних променів задля унеможливлення нерівномірного висихання, т.к. це значною мірою впливає на якість покриття.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи висихання, після чого промити водою (з застосуванням мийного засобу).

ЗБЕРІГАННЯ

Фарбу слід зберігати в щільно закритій заводській тарі при температурі від 5 °С до 35 °С, у недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення.

УТИЛІЗАЦІЯ

Рідкі залишки не виливати у водостоки, водойми, каналізацію чи ґрунт.

Після використання порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Фарба пожежо-вибухобезпечна.

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Для захисту рук використовувати гумові рукавички.)

Відповідає вимогам:

-Технічного регламенту щодо обмеження використання свинцю (*фарба не містить токсичних сполук свинцю*).

-Технічного регламенту обмеження викидів ЛОС (*А: підкатегорія 3 (с), тип (WB), стадія II, норма 40 г/л, фарба, готова до застосування, містить не більше 30 г/л*).

Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

ПРИМІТКИ

На кожен партію фарби видається сертифікат якості.

Ця інформація є результатом знань наших фахівців, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми в жодному разі не несемо відповідальності за використання нашої продукції поза нашим контролем і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попередження.

Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.