

SPEKTRA Level Medium Light

ЗАСТОСУВАННЯ

Готова вирівнююча суміш середньої товщини для розгладження внутрішніх стінових і стельових поверхонь. Завдяки вмісту легких наповнювачів, вирівнююча суміш значно легша при однаковому об'ємі, тому для роботи з нею потрібно менше фізичних зусиль, і, як наслідок, значно знижується ризик травмування хребта у людей, що працюють з нею. Завдяки меншій кількості вирівнюючої суміші, необхідної на м² поверхні стіни, значно знижується навантаження на неї. Витрата як мінімум на 30% нижчає, а це означає, що за допомогою 1 відра можна вирівняти як мінімум на 30% більше поверхонь стін, ніж за допомогою вирівнюючої суміші стандартної якості. Особлива структура сухого покриття сприяє поліпшенню тепло- і звукоізоляції, тим самим створюючи більш сприятливий мікроклімат в приміщенні. Легкі матеріали також суттєво впливають на зменшення викидів парникових газів як на етапі виробництва (зниження енергоспоживання), так і на етапі транспортування (до 10% зниження витрати палива), завдяки чому компанія реалізує стратегію сталого розвитку.

Підходить для вирівнювання таких поверхонь як мінеральні штукатурки, бетон, гіпсокартонні плити (рівень якості поверхні Q1 - Q4), а також для вирівнювання поверхонь внутрішніх стін які раніше були пофарбовані дисперсійними фарбами. Завдяки високій тиксотропії не стікає під час сушіння, завдяки чому заповнює більші отвори та подряпини. Тому засіб особливо підходить для вирівнювання проблемних, не оштукатурених бетонних поверхонь та нештукатурених поверхонь з газобетону.

Можна наносити товщиною до 4 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- На 30 % легша в порівнянні зі стандартними вирівнюючими сумішами
- Приблизно на 30 % менше витрати на м²
- Приблизно на 30 % менше навантаження на стіни
- Нешкідлива для здоров'я та навколишнього середовища
- Підходить для ручного та машинного нанесення
- Легка обробка та шліфування
- Високий рівень паропроникності

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ТИП ПРОДУКТУ	Дисперсія сополімеру вінілацетату, наповнювачі та спеціальні добавки		
ВІДТІНКИ КОЛЬОРУ	Кремовий		
ОБАРВЛЕННЯ	/		
ЩІЛЬНІСТЬ	1,12 – 1,17 кг/л		
ПАРОПРОНИКНІСТЬ (EN ISO 7783:2012)	0,040 ± 0,005 (клас V1, велика ступінь паропроникності)		
Прилягання до бетону (EN 1542: 2000)	n.d.		
РОЗЧИННИК	За необхідності, водою		
ПАКУВАЛЬНІ ОДИНИЦІ	17 кг		
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	Термін зберігання оригінально закритого та відповідно упакованого продукту (за температури від +5 °C до +35 °C, в сухому місці) становить до дати, зазначеної на пакуванні. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!		

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

НАНЕСЕННЯ	Шпатель з нержавіючої сталі, розпорошувач
УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ	Мін. +5°C повітря, поверхні та шпаклівки
СУШІННЯ (T = +20 °C, відн.вол. 65%)	Покриття сухе і придатне для полірування через 10 - 12 годин.
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ:	Теоретично: 0,9 - 1,3 кг/м ² в 2 шари та товщиною 2 мм. Практичне споживання залежить від товщини покриття та шорсткості поверхні.
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	одразу після використання, за допомогою води

ПІДГОТУВАННЯ ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути очищеною від пилу, розсіпчастих частинок та іншого бруду. Позбавтеся старого покриття, що не прилягає. Більші тріщини та пошкоджені частини поверхні заповнити відповідними матеріалами на мінеральній основі. У разі ремонту необхідно просочити просочувачем **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl** або **SPEKTRA ЗАСІБ ДЛЯ ГЛИБОКОГО ПРОСОЧЕННЯ**. Перед нанесенням вирівнюючої суміші поверхня повинна бути сухою і міцною.

Нанесіть біоцидний засіб **SPEKTRA SANITOL**, на стіни, що зазнали ураження цвілью та водоростями. Після висихання поверхонь видаліть цвіль механічно.

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРІВНЮЮЧОЇ СУМІШІ

Нанесення вручну: Нанесіть вирівнюючу суміш за допомогою гладкого шпателю з нержавіючої сталі і розподіліть її рівномірною товщиною по поверхні. Видаліть зайву вирівнювальну суміш з поверхні за допомогою шпателю. Згладжуйте вирівнювальну суміш якомога більше.

Нанесення методом розпорошення: ***SPEKTRA LEVEL MEDIUM LIGHT** підходить для застосування з будь-якими видами розпорошувачів. Шляхом безповітряного розпорошення робочий тиск повинен становити близько 200 бар, а насадка для розпорошення діаметром 0,0035". Наносячи поршневими або спіральними пристроями експериментально визначте умови розпорошення, дотримуючись технічних інструкцій виробника.*

Вирівнюючи за допомогою **SPEKTRA LEVEL MEDIUM LIGHT**, ми рекомендуємо загальну товщину двoshарового нанесення макс. 4 мм. Після першого та другого покриття відшліфуйте поверхню вручну або механічно дрібним шліфувальним папером, № 180 – 220.

СИСТЕМИ ПОКРИТТЯ

ПОВЕРХНЯ	ПІДГОТУВАННЯ ПОВЕРХНІ	ЗАСІБ ДЛЯ ПРОСОЧЕННЯ	ШПАКЛЮВАННЯ	ВЕРХНІЙ ШАР
Нові не фарбовані поверхні - вапняно-цементні штукатурки - гіпсокартонні плити - бетонні та інші не пористі субстрати		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA засіб для глибокого просочення	2x SPEKTRA LEVEL MEDIUM LIGHT з проміжним та кінцевим шліфуванням	SPEKTRA інтер'єрна настінна фарба – за вибором
Пофарбовані дисперсійними фарбами - кілька шарів проникних покриттів, що не миються - гладке, блискуче, покриття, що миється	очищення, видалення розсіпчастих частинок, відновлення пошкоджених місць очищення, шліфування	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl		

ПРИМІТКИ

- Час висихання збільшується при низьких температурах та підвищеній вологості повітря, а також залежить від товщини шару **SPEKTRA LEVEL MEDIUM LIGHT**.