

Capatect Mosaikputz

Атмосферостійка декоративна штукатурка з кольоровими гранулами.

Опис продукту

Сфера застосування

Готова до застосування, атмосферостійка, з екстра низьким рівнем водопоглинання, стійка до екстремального механічного навантаження, декоративна штукатурка з кольоровими гранулами 1,0-1,6 мм для зовнішніх і внутрішніх робіт. Рекомендована для захисту та декоративного оздоблення фасадів і цоколів житлових, комерційних, промислових, складських та інших будівель, а також приміщень з інтенсивним експлуатаційним навантаженням, зокрема місць загального користування.

Властивості

- атмосферостійка;
- високий рівень водовідштовхування - "ефект лотоса";
- стійка до механічних навантажень;
- легка в нанесенні;
- еластична;
- оптимальна комбінація світлостійких наповнювачів (гранули кольорового кварцового піску) та в'язучого;
- стійкість до побіління під впливом вологи.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 25 кг.

Колірні відтінки

П'ятдесят готових дизайнів.
Можливість виготовлення індивідуальних дизайнів.

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Водопроникність (показник w): клас W₃ (низька) < 0,1 кг/(м²·год^{0,5}), відповідно до EN 1062-3.
- Паропроникність (показник sd): клас V₁ (висока) > 150 гр/(м²·доба), або < 0,14 м³ згідно EN ISO 7783-2.

Вказівки

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

| всередині 1 | всередині 2 | всередині 3 | зовні 1 | зовні 2 |
|--|-------------|-------------|---------|---------|
| + | + | + | + | + |
| (-) непридатний / (o) придатний за певних умов / (+) придатний | | | | |



Застосування

| | |
|----------------------|---|
| Підготовка основи | <p>Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, пошкодження оштукатурити. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм.</p> <p>Для старих штукатурок необхідна зміцнююча ґрунтовка Capatect UniGrund або Capatect SilikatGrund. Глянцеві поверхні, бетон або армований шар системи утеплення необхідно заґрунтувати адгезійним ґрунтом Capatect Putzgrund 605, затонованим згідно обраного дизайну штукатурки Capatect Mosaikputz.</p> <p>Більш детально про підготовку поверхонь вказано в Технічній інформації №650 «Основи та їх попередня обробка».</p> |
| Підготовка матеріалу | <p>Capatect Mosaikputz готова до застосування. Вміст ємності ретельно перемішати міксером на низьких обертах до отримання однорідної маси. В процесі нанесення штукатурку також треба час від часу перемішувати.</p> |
| Метод нанесення | <p>Capatect Mosaikputz нанести рівномірним шаром сталеву нержавіючою кельмою, видалити зайвий матеріал, залишивши шар в товщину зерна. Відразу після цього затерти поверхню пластиковою кельмою, здійснюючи рівномірні кругові рухи кельмою по поверхні. Залишки в'язучого, які залишаються на пластиковій кельмі, потрібно знімати та утилізувати. Заборонено ці залишки скидати в упаковку зі штукатуркою. Для отримання рівномірної поверхні варто матеріал наносити методом «мокре по мокрому». Через використання натуральних кольорових наповнювачів можливе незначне відхилення колірного тону, тому на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати необхідну кількість матеріалу з різних партій. Для роботи необхідно використовувати лише чистий інструмент. Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні, тому використовуйте завжди однаковий інструмент для структурування поверхні.</p> |
| Витрата | <p>Capatect Mosaikputz готова до застосування. Вміст ємності ретельно перемішати міксером на низьких обертах до отримання однорідної маси.</p> <p>Приблизно 4,5 кг/м² (при кривизні поверхні до 1,5 мм на 1 п.м.).</p> <p>Точна витрата визначається шляхом тестового нанесення на об'єкті.</p> |
| Умови застосування | <p>Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна бути нижче +5 °С та вище +35 °С. Не наносити при впливі прямих сонячних променів та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах.</p> |
| Період висихання | <p>Для захисту від впливу дощу на етапі сушіння при необхідності накрийте робочу поверхню захисною сіткою. При помірній погоді штукатурка стає сухою і еластичною через 24 години і повністю висихає приблизно через 1 тиждень.</p> <p>Штукатурка сохне фізично, тобто за рахунок утворення плівки дисперсії і випаровування вологи. Тому сушка затримується, особливо в холодну пору року і при високій вологості повітря.</p> |
| Підготовка матеріалу | <p>Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.</p> |

Примітки

| | |
|---|--|
| Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку) | <p>Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечнику. Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, а саме: скла, кераміки, лакованих поверхонь, кlinkерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покрита лазур'ю та емаллю. Бризки та підтьоки ґрунтовки на поверхнях відразу видалити.</p> |
| Зверніть увагу (Станом на момент друку) | <p>Capatect Mosaikputz не призначений для горизонтальних поверхонь, які піддаються постійному впливу води.</p> <p>У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.</p> |
| Утилізація | <p>Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).</p> |
| Центр обслуговування клієнтів | <p>ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»</p> <p>Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua</p> |



Технічна інформація · Видання: січня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.