



TESSAROL лак для лодок

НАЗНАЧЕНИЕ

Для лакирования древесины внутри и снаружи помещений, например: двери, деревянная обшивка, пробковая доска, садовая мебель, яхты, лодки и т.д.

СВОЙСТВА

- стойкость к высокой влаге и значительным температурным колебаниям
- хорошая растекаемость
- стабильный блеск
- легкое нанесение
- стойкость к бытовым чистящим средствам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СОСТАВ	Модифицированное алкидное связующее, растворитель
ЦВЕТ	бесцветный
КОЛЕРОВАНИЕ	/
БЛЕСК	глянцевый
ПЛОТНОСТЬ	0,9 г/мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	TESSAROL разбавитель (max. 5%)
EU VOC категория и пределы	IIA (e), 400 г/л (2010); наш продукт содержит макс. 400 г/л
РАСФАСОВКА	0,2 л, 0,75 л, 2,5 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок хранения указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой заводской таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4 мм)	сопло	давление
кисть, валик	max. 5%	/	/	/
воздушное распыление	max. 5%	ок. 40 с	1,2 – 1,5 мм	3 – 4 бар
безвоздушное распыление	/	при поставке	0,23 – 0,28 мм	120 – 160 бар
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и подложки не ниже +5°C,			
СУШКА (T=20°C, отн. влажность воздуха 65%)	Покрытие сухое к пыли через 3 ч, сухое на отлип через 4-5ч, межслойный интервал = 24 ч. Снижение температуры и повышение отн. влажности воздуха продлевает время сушки.			
РАСХОД	Теоретический расход на однослойное покрытие: 8 - 10 м ² /л Практический расход зависит от обработки и типа подложки и способа нанесения.			
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью NITRO разбавителя удалить воски, смолы и масла.

Ремонт старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.



СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ

ТИП ПОДЛОЖКИ		ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
НОВАЯ ДРЕВЕСИНА	внутри	шлифование, удаление загрязнений	BORITEX CLASSIC требуемого цвета	2x TESSAROL лак для лодок
	снаружи			2-3x TESSAROL лак для лодок
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	внутри	очистка, шлифование, удаление поврежденных покрытий	для очень поврежденных покрытий BORITEX CLASSIC требуемого цвета	1-2x TESSAROL лак для лодок
	снаружи			2x TESSAROL лак для лодок

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Бесцветные покрытия не обеспечивают достаточной защиты от УФ лучей, поэтому не рекомендуется использовать их для лакирования древесины, находящейся снаружи помещений.
- Для достижения декоративного эффекта можно использовать **BORITEX CLASSIC** требуемого цвета.
- При лакировании обшивок рекомендуется предварительно обработать их с **BORITEX CLASSIC** или пропиткой **BORITEX BASE** (для влажных помещений) с обеих сторон для улучшения габаритной стабильности древесины.
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя, поэтому покрытия на основе алкидных связующих не рекомендуется использовать для окраски внутренних поверхностей мебели.