

CR 64

Шпаклівка для реставраційних систем

Для підготовки поверхні реставраційних штукатурок під фінішне опорядження всередині та зовні будівель.

ВЛАСТИВОСТІ

- Паропроникна
- Стійка до атмосферних впливів
- Висока адгезія
- Проста в застосуванні
- Екологічно безпечна
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ceresit CR 64 призначена для влаштування фінішного шару в системі реставраційних штукатурок. Властивості Ceresit CR 64 дозволяють забезпечити високоякісну поверхню шорстким реставраційним штукатуркам, а також традиційним цементно-піщаним та цементно-вапняним штукатуркам на стінах і стелі, в середині та зовні будівель. Наявність у рецептурі трасової муки забезпечує хороші робочі властивості розчинової суміші й знижує ймовірність виникнення висолів на поверхні.

Максимальна товщина шару шпаклівки має становити не більше 5 мм, в цьому випадку шпаклівку Ceresit CR 64 слід наносити у два шари.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня має бути достатньо міцною, шорсткою та пористою для забезпечення високої адгезії. Перед нанесенням основу треба очистити від речовин, що зменшують адгезію (бруд, пил, жири, бітуми). Шари з низькою міцністю та фарбові покриття слід видалити повністю. Сухі слабо вбираючі поверхні та неоднорідно вбираючі поверхні слід зволожити. Сухі та сильно поглинаючі поверхні слід заґрунтувати ґрунтовкою Ceresit CT 17 (час висихання – 2–4 години залежно від погодних умов).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Вміст упаковки висипати у відміряну кількість чистої прохолодної води та перемішувати за допомогою електричного дреля з насадкою до отримання однорідної маси. На підготовлену основу шпаклівку слід наносити та розгладжувати металевою теркою. Після нанесення матеріалу поверхню можна затирати за допомогою повстяної або терки з пінополістиролу. Після висихання й затвердіння шпаклівки її можна покрити силікатною фарбою Ceresit CT 54 (не раніше, ніж через 3 дні) або силіконовою фарбою Ceresit CT 48 (через 2–3 тижні). У разі застосування шпаклівки не в системах реставрації її також можна покривати акриловою фарбою Ceresit CT 42 або Ceresit CT 44 (не раніше, ніж через 3 тижні).



ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати в сухих умовах, за температури основи від +5 °C до +25 °C. Не змішувати з іншими матеріалами. Не використовувати на матеріалах, що містять гіпс. Усі викладені вище рекомендації ефективні за температури +20 °C та відносної вологості повітря 65%. За інших умов параметри матеріалу можуть змінюватись.

Шпакльовані поверхні слід захищати від занадто швидкого висихання, делікатно розпилюючи воду, уникаючи протягів, знижуючи температуру в приміщенні тощо. Ззовні будівель не слід наносити Ceresit CR 64 на сильно освітлені сонцем стіни, а нанесений шар слід захищати від опадів і занадто швидкого висихання щонайменше 24 години. На будівельних ристуваннях рекомендується використовувати захисні сітки.

УВАГА!

Ceresit CR 64 містить цемент і при змішуванні з водою відбувається лужна реакція. У зв'язку з цим, під час робіт слід захищати шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі необхідно негайно промити їх великою кількістю води та звернутися по допомогу до лікаря.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігати на піддонах в сухих умовах та в оригінальних, неушкоджених упаковках.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

До 12 місяців з дати виробництва, вказаної на упаковці.

УПАКОВКА

Ceresit CR 64 фасується у мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа:	суміш мінеральних в'язучих речовин з мінеральними наповнювачами та модифікаторами
Щільність бруutto в сухому стані:	$1400 \pm 10\%$ кг/м ³ згідно з EN 998-1: 2016
Витрата води для приготування розчинової суміші:	6,25–6,75 л води на 25 кг
Температура застосування розчинової суміші:	від +5 °C до +25 °C
Термін придатності розчинової суміші:	до 2 годин
Міцність зчеплення з основою:	$\geq 0,2$ МПа - FP: В відповідно до EN 998-1: 2016
Водопоглинання:	категорія W _{C2} відповідно до з EN 998-1: 2016
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари: -μ (насичений розчин KNO ₃): -μ (насичений розчин LiCl):	9 10 відповідно до EN 998-1: 2016
Коефіцієнт теплопровідності:	$\lambda_{10, dry} = 0,47$ Вт/мК (табличне значення) відповідно до EN 998-1: 2016
Міцність на стиск:	категорія CS II відповідно до EN 998-1: 2016
Міцність (стійкість до заморожування - відтавання): - втрата ваги: - зниження міцності на вигин: - зниження міцності на стиск:	0% $\leq 30\%$ $\leq 3\%$
Клас вогнебезпечності:	E відповідно до EN 11925-2
Орієнтовна витрата сухої суміші:	приблизно 1,8 кг/м ² на кожен мм товщини

Усі виміри зроблено за нормальних кліматичних умов (+23 ± 2 °C, відносна вологість 50 ± 5%), якщо не зазначено інше.

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові та не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. Із цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність шпаклівка для реставраційних штукатурок Ceresit CR 64 вказаним технічним характеристикам за дотримання правил транспортування, зберігання, підготовки й нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недейсними.



Quality for Professionals

Квалітеті фо Профешеналс