

# LNS 168

## КЛАССИФИКАЦИЯ

ISO 26304-A : S 3Ni2,5CrMo

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Низколегированная проволока сплошного сечения для сварки высокопрочных марок стали (Re>690 МПа)  
В сочетании с основным флюсом гарантирует высокие показатели ударной вязкости при температуре вплоть до -40°C

## ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

LRS

P240 X

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Mo	Cr
0,10	1,6	0,15	2,3	0,6	0,7

## ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)		2,5	3,2	4,0	5,0
Ед-ца:	Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X
	Розетка, 1000 кг		X	X	

LNS 168 вер. EN 02