

Технический бюллетень

UNI-PRIMER (ЮНИ-ПРАЙМЕР)

Водная акриловая грунтовка



Описание

UNI-PRIMER - полимерная эмульсия, которая стабилизирует пористые основания. Обеспечивает надежное сцепление красок на водной основе, клеев для плитки, гибких растворов, обмазочных эластомерных цементных растворов с основанием. Материал проникает в поры, заполняет их, образуя на поверхностном слое прочный полимерно-минеральный каркас для дальнейшего нанесения красок, клеев, растворов, покрытий и т.д.

Область применения

UNI-PRIMER - готовый к применению продукт. Обеспечивает отличное сцепление красок на водной основе, клеев для плитки с бетоном, кирпичом, штукатуркой, гипсовыми листами, ДВП и т.д. Укрепляет и стабилизирует слабые и крошащиеся основания. Предотвращает быстрый отвод воды из свежего слоя AQUAMAT-ELASTIC, клеев для плитки и тонкослойных цементных растворов, нивелирующих масс, когда эти материалы наносятся на хорошо впитывающие основания: пористый бетон, гипсокартонные листы, сухую штукатурку. Помимо этого служит грунтовкой под ISOMAT SL 17 (жидкая бесшовная мембрана - эластомер для гидроизоляции под плитку). UNI-PRIMER применяется как внутри помещений, так и снаружи.

Технические характеристики

Вид:	эмulsionia
Цвет:	белый
Плотность:	1,00 кг/л

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

2. Нанесение

UNI-PRIMER тщательно перемешивается и равномерно наносится в один слой на поверхность кистью, валиком или пульверизатором.

Расход

100-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка

Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Температура при нанесении грунтовки должна быть +5°C.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица А), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа WB составляет 30 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте UNI-PRIMER < 30 г/л.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

