

АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЕПОКСИДНИЙ ҐРУНТ

ACC EPOXIDE CAR REFINISHERS 220 ANTI-CORROSION EPOXI PRIMER 1+1



Двокомпонентний ґрунт призначений для нанесення за допомогою лакофарбового пістолета. Перший компонент - ґрунт, виготовлений на основі епоксидної смоли. Другий компонент - затверджувач, виготовлений на основі аліфатичних амін. Завдяки використанню високоякісних спеціальних добавок ґрунт має високу стійкість до корозії і є хорошим ізолятором. Можливе нанесення методом зі шліфуванням або без шліфування (мокрим по мокрому).

Є ідеальною основою, що гарантує високу міцність. Безпосередньо на ґрунт можна наносити емаль.


Може використовуватися на таких поверхнях:

старі лакофарбові покриття, поліефірні шпаклівки, сталь, нержавіюча сталь, оцинкована сталь, алюміній, поліефірні ламіinati.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ:

- Старі лакові покриття: знежирити, провести суху обробку P220 - P360, продути і знову знежирити.
- Поліефірні шпаклівки: відшліфувати до остаточного вирівнювання P240 - P320, продути і знову знежирити.
- P320, продути і знову знежирити.
- Сталеві поверхні: знежирити, провести суху обробку P120 - P240, продути і знову знежирити.
- Алюміній: знежирити, матувати скотч-брайтом, знову знежирити.
- Оцинковані поверхні: знежирити, матувати скотч-брайтом і знову знежирити.
- Нержавіюча сталь: знежирити.
- Поліефірні ламіinati: знежирити, провести суху обробку P280, продути, знежирити.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ:



Ґрунт
Затвердник

По об'єму
1
1


По вазі
100
58

Час життєдіяльності після змішування з затверджувачем 4 години при 20 С.

НАНЕСЕННЯ:


Перед нанесенням ретельно перемішати компоненти. Нанести 2 - 3 мокрі шари товщиною 50-60 мкм на кожен шар, залишаючи час для випаровування 5-10 хвилин, після кожного шару. Час випаровування залежить від температури та товщини шару. Після 10 хвилин, від положення останнього шару, покриття може затвердіти при підвищеній температурі.

ВІЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ



DIN 4/20C біля 18-20 сек.

ЧАС ВИПАРОВУВАННЯ:



5 - 10 хв

ЧАС ВИСИХАННЯ:



За температури 20 С - 12 годин.
За температури 60 С - 45 хв.

СОПЛО ПІСТОЛЕТА, РОБОЧИЙ ТИСК:



Ø1,2-1,5 мм, 3-4 бар

УВАГА! Товщина шару близько 50 - 60 мкм.

ОБРОБКА



Шліфування всуху механічне: P360 - P500
Сухе шліфування вручну: P400 - P500



Шліфування по мокрому механічне: P600 - P1000
Шліфування по мокрому вручну: P800 - P1000

ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН:

VOC II/B/c ліміт = 540 г/л,

фактичний вміст ЛОС = 510 г/л

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:

Чорний, сірий, білий, оливковий

ТЕОРЕТИЧНА ВИТРАТА:

1 літр ґрунту дає змогу отримати близько 4,2 м2 сухого шару товщиною 100 мкм.

ОЧИЩЕННЯ ОБЛАДНАННЯ:

Розчинники для епоксидних продуктів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в темному і сухому місці, подалі від джерел вогню і тепла. Термін придатності в фабрично закритій упаковці, за температури 20 С становить 24 місяці від дати виробництва для ґрунту. Для затверджувача, 24 місяців.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

Відповідно до карти характеристики небезпечної речовини для даного продукту.