




Дрібнозерниста наповнююча шпаклівка, проста в обробці, характеризується хорошими властивостями формування будь-якої необхідної товщини. Відповідна твердість шпаклівки до твердості лакофарбового покриття і гладка непориста поверхня дозволяє використовувати цей продукт як заповнювальну та фінішну шпаклівку одночасно. Шпаклівка розроблена для використання на сталі та пластику, армованому скловолокном. Допускається сухе ручне та машинне шліфування. Легко працювати навіть при нанесенні товстих шарів. Глибокі недоліки заповнюються кількома шарами. Шпаклівка не забиває шліфувальний папір.

Застосування:

Поверхня повинна бути очищена, суха, знежирена і заматована. Ретельно перемішайте шпаклівку з 2-3% затверджувача. Нанести протягом 5 хвилин при 20°C.

Більш висока температура може зменшити придатність і прискорити час висихання.


Примітка: використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C.



Очистити поверхню



Шпаклівка 100 г + Затверджувач 2-3 гр



Час життя: 4 - 5 хвилин



Час висихання: 16 - 30 хв.



Ручне / сухе шліфування P100 - P320



Машинне сухе шліфування P100 - P320



Не допускати тепла та сонячного світла