




Легка поліефірна шпаклівка, армована мікроскловолоконном.
Характеризується гарною адгезією до сталі, оцинкованої сталі та алюмінію.
Завдяки унікальній рецептурі поєднує в собі легке нанесення, високу наповнювальну здатність, хороші шліфувальні властивості та покращену еластичність порівняно з іншими скловолокнистими шпаклівками.
Особливо підходить для поверхонь, що вимагають високої механічної міцності, наприклад, ослаблених корозією, а також для заповнення інших отворів і вм'ятин під час ремонту кузова автомобіля.

ЗАСТОСУВАННЯ: Поверхня повинна бути очищеною, сухою, знежиреною і мати матову структуру. Ретельно перемішати шпаклівку по масі з 3% затверджувача ВРО. Наносити протягом 4 - 5 хвилин при температурі 20°C. Більш висока температура може скоротити термін зберігання і прискорити час висихання.

ПРИМІТКА: Використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до знебарвлення фінішного покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C Не наносити поверх змивної ґрунтовки та однокомпонентних акрилових продуктів.


ТЕХНІЧНІ ДАНІ: VOC 2004/42/ІІВ(b)(250) макс. 250 г/л
Термін придатності: 12 місяців Густина (20°C): 1.08 - 1.12



Очистити поверхню



Шпаклівка 100 г + Затверджувач 2-3 гр



Час життя: 4 - 5 хвилин



Час висихання: 20 - 30 хв.



Ручне / сухе шліфування P120 - P320



Машинне сухе шліфування P120 - P320



Не допускати тепла та сонячного світла