



Шпатлівка з алюмінієвою пудрою ACC 790 Alu - поліефірна шпаклівка, яка використовується для заповнення нерівностей і подряпин на поверхні. Середньозерниста шпаклівка ACC 790 Alu пластична при нанесенні, володіє хорошою міцністю, високою еластичністю і добре підходить для інфрачервоної сушки.

Завдяки вмісту в ній алюмінієвих частинок шпаклівка дуже стійка до вібрацій і високих температур. Забезпечує ідеальну поверхню без пор. Може застосовуватися як в якості наповнювальної так і в якості тонкої шпаклівки. Має низький вміст шкідливих летких речовин. Поставляється в комплекті з затверджувачем.

**УВАГА!** Шпаклівку не можна наносити безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові і нітроцелюлозні продукти.

#### Придатні для нанесення поверхні:

- Сталь.
- Оцинкована сталь.
- Алюміній.
- Акриловий 2к-ґрунт.
- Старе лакофарбове покриття.

#### Підготовка поверхні:

Металеву поверхню необхідно відшліфувати методом "насухо" P80-120 і знежирити.

Оцинковану сталь обробити спеціальним волокном (скотч брайт Fine, скотч брайт Very Fine) і знежирити.

Алюмінієву поверхню обробити спеціальним волокном (скотч брайт Fine, скотч брайт Very Fine) і знежирити.

Акриловий ґрунт відшліфувати методом "насухо" P220-280 і знежирити.

Старе лакофарбове покриття відшліфувати методом "насухо" P220-280 і знежирити.

Поліефірні ламінати необхідно відшліфувати методом "насухо" P80-120 і знежирити.

#### Пропорції змішування



Очистити поверхню



Шпаклівка 100 г + Затверджувач 2-3 гр

#### Час сушки:



Час життя: 4 - 5 хвилин



Час висихання: 20 - 30 хв.

#### Шліфування:



Шліфовку виконати методом "насухо":  
початкову - P80-120; остаточну - P150-240.



Не допускати тепла та сонячного світла

**На шпаклівку можна наносити:** шпаклівки поліефірні фінішні, рідкі шпаклівки, 2К-ґрунти, епоксидні ґрунти.

#### Інструкція по застосуванню:

Дотримуючись пропорцій, перемішати компоненти до однорідної консистенції. Наносити шпателем шар завтовшки 1-2 мм з проміжним просушуванням. Мінімальна температура нанесення +10°C.

#### Умови і час зберігання:

Зберігати в сухому прохолодному місці, далеко від джерел тепла. Уникати попадання прямих сонячних променів. Шпаклівка - 24 місяці при температурі 20°C. Затверджувач - 24 місяців при температурі 20°C.