



CLEARCOAT HS 810 ANTI SCRATCH- двокомпонентний акриловий прозорий лак, що характеризується високим вмістом твердих частинок, що забезпечує надзвичайно швидке висихання як у камері, так і на повітрі. Тривалий відкритий час дозволяє фарбувати велику кількість елементів і цілі автомобілі. Покриття має високий глянець, високу твердість і стійкість до подряпин. Прозорий лак можна полірувати вже через 12 годин при 20°C або через 30-40 хвилин при 60°C.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ:




Clear	Hardener	Thinner
100	50	Використовувати без розчинника або 0-5%

Кількість розчинника розрахована на кількість безбарвного лаку.


ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ:




Кількість шарів	Тиск	Дюза
2 coats	1.8 - 2.0 рекомендується - 2,0 bar	1,3 - 1,4 мм



Міжшарова витримка		
15 - 20 min ACC 816 ST	10 min ACC 817 FAST	20 min ACC 818 SLOW



В'язкість готової суміші
(DIN 4/20°C) Без розчинника 16-17с



Життєздатність при 20°C
60 min at 20°C

Товщина сухої плівки: 40-50 мк

Рекомендовані умови процесу: температура 18 – 22 С, відносна вологість повітря 40 - 60%

Примітка:

Перший шар безбарвного лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття. Другий шар безбарвного лаку слід нанести повним шаром і залишити до повного розтікання та твердіння. Покриття безбарвного лаку можна зміцнити за допомогою IR-нагрівача. Зверніть увагу, що IR-обігрівач слід вмикати не раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку. При фарбуванні великих поверхонь рекомендується використовувати акриловий затверджувач і розріджувач - повільний варіант.

ЧАС СУШКИ:



Тип затверджувача	Температура об'єкта					
	20°C			60°C		
	Висихання пилу	Готовий до полірування	Повна твердість	Висихання пилу	Готовий до полірування	Повна твердість
Standard ST ACC 816 	25 хв	12 годин	7 днів	40 хвилин 60°C		
Fast FAST ACC 817 	25 хв	4-8 годин	7 днів	30 хвилин 60°C		

ІЧ СУШКА:



5 хв при 50°C, після 8 хв при 90°C, дотримуйтеся рекомендацій виробника ІЧ-лампи. Дотримуйтеся часу витримки перед висиханням.

Максимальний вміст VOC у продукті 600 g/l

VOC для категорії: II, B/e 840 g/l

Прозорий лак відповідає стандартам Директиви ЄС 2004/42/CE/II, B/e(840)

ГЛЯНЕЦЬ - 96

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в щільно закритих контейнерах, у прохолодному сухому місці, подалі від джерел вогню та тепла.

Уникайте впливу сонячних променів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Прозорий лак 24 місяці / 20°C

Затверджувач - 12 місяців / 20°C

ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ:

Для очищення обладнання можна використовувати акриловий розчинник. Для чищення фарбопультів рекомендується використовувати розчинник AIR GUN

ПИТОМА ВАГА:

Прозорий лак

Clearcoat – about 1.0 g/cm³

Затверджувач

Hardener – about 1.0 g/cm³