

Лак акриловий ACC 880 EXPRESS Anti Scratch HS 2:1 1л + 0,5л



ОПИС ПРОДУКТУ:

Двокомпонентний акриловий прозорий лак, що характеризується високим вмістом твердих частинок, що забезпечує надзвичайно швидке висихання як у камері, так і на повітрі. Тривалий відкритий час дозволяє фарбувати велику кількість елементів і цілі автомобілі. Покриття має високий глянець, високу твердість і стійкість до подряпин. Прозорий лак можна полірувати вже через 3 години при 20°C або через 5 хвилин при 50°C.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

| Clear | Hardener | Thinner |
|-------|----------|---|
| 100 | 50 | Використовувати без розчинника або 0-5% |



В'язкість готової суміші

В'язкість (DIN 4/20°C)
Без розчинника 16 - 17 с

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

| Кількість шарів | Тиск | Дюза |
|-----------------|-----------|------------|
| 2 coats | 2-2.5 bar | 1.2-1.4 mm |



Життєздатність після змішування зі стандартним

Термін життя - 60 хв при 20°C

| Міжшарова витримка |
|--------------------|
| 10-12 хв |

Перший шар безбарвного лаку наноситься на попередньо висушений шар базового покриття. Другий шар безбарвного лаку слід нанести повним шаром і залишити до повного розтікання та твердіння. Покриття безбарвного лаку можна зміцнити за допомогою IR-нагрівача. Зверніть увагу, що IR-обігрівач слід вмикати не раніше ніж через 15 хвилин після нанесення останнього шару лаку. При фарбуванні великих поверхонь рекомендується використовувати акриловий затверджувач і розріджувач - повільний варіант.

ЧАС СУШКИ:



| Тип затверджувача | Температура об'єкта | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|
| | 20°C | | | 50°C | | |
| | Висихання пилу | Готовий до полірування | Повна твердість | Висихання пилу | Готовий до полірування | Повна твердість |
| Fast | 25 хв | 3 год | 4 дні | 0-5 хв | 5хв | |
| | | | | | | |

ІЧ СУШКА:



8 - 15 хв, дотримуйтеся рекомендацій виробника ІЧ-лампи.
Дотримуйтеся часу витримки перед висиханням.

ВМІСТ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК:

Максимальний вміст VOC у продукті 510 г/л

VOC для категорії: II,В/е 840 г/л

Прозорий лак відповідає стандартам Директиви ЄС 2004/42/СЕ/II,В/е(840)

БЛИСК:

Вихідний блиск - 96

ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ:

Для очищення обладнання можна використовувати акриловий розчинник. Для чищення фарбопультів, рекомендується використовувати розчинник AIR GUN.

ПИТОМА ВАГА: Прозорий лак – приблизно 1,0 г/см³

Затверджувач – приблизно 1,0 г/см³

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати в щільно закритих контейнерах, у прохолодному сухому місці, подалі від джерел вогню та тепла. Уникайте впливу сонячних променів.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

Прозорий лак 24 місяці / 20°C

Затверджувач - 12 місяців / 20°C