



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 67 від 20.02.2025

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Поліуретановий двокомпонентний ґрунт Pursil з фосфатом цинку

Тип	Двокомпонентна поліуретанова ґрунтовка по металу.	
Опис продукту	Швидковисихаюча, двокомпонентна, антикорозійна поліуретанова ґрунтовка з фосфатом цинку і поліізоціанатним затверджувачем.	
Призначення	Використовується в якості ґрунтовки поліуретанових системах для металевих поверхонь, що зазнають механічного та хімічного впливу.	
Властивості	Має відмінну адгезію до сталевих, оцинкованих і алюмінієвих поверхонь. Утворює на поверхні нанесення гладку антикорозійну плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи і повітря, утворення іржі. Утворює покриття, стійке до дії води, атмосферних впливів, індустриальних олій, побутових миючих засобів. Ґрунтовка має високу адгезію (зчеплення) до основи.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Поліуретанові смоли, поліізоціанатний затверджувач, ароматичний розчинник, фосфат цинку, наповнювачі, пігменти, модифікуючі домішки.	
Час висихання, годин 1 шару (20°С, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 2 год., наносити наступний шар можна через 3 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) ґрунтовки.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,15-0,2 кг/м² в 2 шари: 0,25-0,3 кг/м²	в залежності від методу нанесення і типу поверхні
Розчинник	СІЛІК Solventor	
Спосіб нанесення	Розпилення, пензлик, валик, занурення	
Густина, г/см³	1,3±0,05	
Масова частка нелетких речовин, %	69±2%	
Ступінь глянцею	Середній глянець (40 GU при куті виміру 60°)	
Колір	Сірий	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Фасовка (комплект), кг	1; 3; 10; 20
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	
Умови при нанесенні	Поверхня має бути сухою.. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%. Температура сталевий поверхні повинна бути, принаймні, на 3°C вище за точку роси повітря. При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити матеріал під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин. Необхідно забезпечити достатню вентиляцію.
Підготовка поверхні	Рекомендовано провести абразивоструминне очищення. Якщо це не можливо, поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Іржу та окалину необхідно видалити за допомогою скребка, металевої щітки або іншим зручним способом. Провести матування поверхні з використанням дрібнозернистого абразивного матеріалу. Знежирити розчинником СІЛІК Solventor. Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.
Фарбування	Співвідношення змішування по масі 90 частин основи та 10 частин затверджувача. Перед застосуванням ґрунтовку та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно змішати ґрунтовку із затверджувачем. Рекомендується використовувати для змішування роторний міксер. Найкраще використати продукт протягом терміну життєздатності на протязі 2 годин. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків, зважаючи на те, що товщина сухого шару по всій поверхні має становити не менше 60 мкм., за умови, нанесення ще шару фарби і 120 мкм., за умови, нанесення тільки ґрунтовки Pursil з фосфатом цинку. Після ґрунтування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, нефарбованих торців чи кутів. Треба ретельно проґрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 3 години. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей.



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Очищення інструментів	Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК Solventor.
Заходи безпеки	Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю).
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.
Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.	