

ORIGINAL SPÄRRVITT ISOLERANDE

Ґрунтувальна й покривна фарба
на водній основі

- Допомагає приховати ушкодження фарби на стінах і стелях, спричинені вологою, ніотином і пожежею.



Властивості продукту

Original Spärrvitt Isolerande — базова ґрунтувальна й покривна фарба на водній основі, призначена для оброблення пошкоджень фарби на стінах і стелях, спричинених вологою, ніотином або пожежею під час внутрішніх робіт. Продукт на водній основі має хорошу покривну здатність і дуже низький (≤ 5 г/л) уміст летких органічних сполук (VOC).

Сфера застосування

Поверхні стель і стін під час внутрішніх робіт у сухих приміщеннях.

Базова поверхня

Використовується для нанесення на поштукатурену й бетонну поверхню, гіпсові й деревостружкові плити.

Підготовка поверхні

- Потрібний обсяг робіт залежить від стану конкретної поверхні й висунутих до неї вимог. Базова поверхня повинна бути сухою й очищеною від пилу, забруднень і всього, що могло би перешкоджати зчепленню фарби з поверхнею. Забруднену, вкриту кіптявою поверхню вимити очищувальним засобом, потім сполоснути чистою водою.
- Стару облуплену фарбу й слабо зчеплені шари поверхні зчистити до міцної основи; задля кращої адгезії покрити глянцевою фарбою поверхню обробити шліфувальною шкуркою.
- Нерівності, отвори й щілини на базовій поверхні заповнити відповідною шпаклівкою, наприклад **Maxi Pro Light**, **Maxi Pro Spray**, **Maxi Pro Special**. Зашпакльовану поверхню шліфувати, аж поки вона не стане рівною, прибрати шліфувальний пил.
- Заґрунтувати поверхню продуктом **Original Spärrvitt Isolerande**. Фарбу нанести на поверхню подвійним шаром; другий шар наносити щонайменше через 16 годин (за нормальних умов), аби фарба висохла..

Ґрунтування

- Перед використанням продукт треба ретельно перемішати. Перший шар за потреби розвести чистою водою (до 10 %); фінішний шар наносити на поверхню нерозведеним.

Фінішне оброблення

- Для фінішного оброблення стін наносити 1-2 шари відповідної покривної фарби на водній основі з асортименту продукції Sadolin або Sadolin Professional, наприклад із серії продукції **Expert**, **Bindo**.
- Під час оброблення стель продукт **Original Spärrvitt Isolerande** також наносити як фінішний шар. За бажання поверхню можна пофарбувати в 1-2 шари відповідною покривною фарбою на водній основі з асортименту продукції Sadolin або Sadolin Professional, наприклад із серії **Expert**, **Bindo**.



Технічні характеристики (EN 13 300)

Сфера використання	внутрішні роботи в сухих приміщеннях.
Зчеплювальна речовина	алкідна емульсія й сополімерна дисперсія
Ступінь глянцю	глибокоматовий 3.
Покриваність (1 шар)	6–8 м ² /л залежно від властивості всотування базової поверхні й сфери використання продукту.
Час висихання (23 °C, RH 50 %)	суха на дотик фарба через 4 години; можна фарбувати повторно через 16 годин.
Розчинник	чиста вода.
Колір	білий.
Робочі інструменти	пензель, валик, розпилювач.
Очищення робочих інструментів	водою, одразу після використання.
Уміст ЛОС (VOC)	≤ 5 г/л (граничний уміст ЛОС у ЄС для даного продукту (підвид A/e) — 30 г/л).
Зберігання	ємність з фарбою захищати від холоду й зберігати щільно закритою в сухому й прохолодному місці за температури від +5 до +30 °C.
Термін зберігання	3 роки в закритій заводській тарі.
Тара	10 л.

Рекомендації щодо фарбування й догляду за поверхнею

- Потрібна температура повітря й поверхні під час фарбування — від +10 до +25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря від 40 до 80 % (рекомендована — 65 %). Нижча чи вища за припустиму температура і (або) протяг під час фарбування можуть спричинити утворення неякісної плівки фарби.
- Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог.
- Під час роботи фарбу наносити рясно, аби поверхня якнайдовше залишалася вологою й оброблюваною. Під час оброблення стін вирівняти нанесену на поверхню фарбу рухами валика вгору й донизу так, аби останній рух валика вздовж кожної смуги фарби був здійснений в одному напрямку по всій стіні. Під час фарбування стель працювати в напрямку падіння світла, тобто рухатися від вікна й розрівнювати фарбу.
- За звичайних умов остаточно міцною плівка латексної фарби стає протягом 3–4 тижнів після фарбування, тому до закінчення цього терміну слід уникати інтенсивного очищення пофарбованої поверхні. Якщо потрібно очистити пофарбовану поверхню раніше, зробіть це вологою ганчіркою.

Безпека праці

Зберігати в недоступному для дітей місці. Працювати в добре вентиляваному приміщенні й використовувати засоби індивідуального захисту. Уникати потрапляння хімікату на шкіру й в очі. Проковтнувши хімікат, негайно звернутися до лікаря. У разі поганого самопочуття звернутися до Інформаційного центру з отруень або до лікаря.

Охорона навколишнього середовища й поводження з відходами

Після завершення роботи щільно закрити ємність з фарбою. Перед очищенням робочих інструментів прибрати рештки продукту. Не зливати продукт до каналізації або водою. Рідкі залишки фарби відвезти в місце збирання шкідливих відходів, утилізувати лише цілком порожні ємності.

Виробник

Akzo Nobel, Швеція.

Дані, наведені в описі продукту, отримано в лабораторних умовах, і тому вони можуть варіюватися залежно від методу нанесення продукту на поверхню, погодних умов тощо. Наведену інформацію можна використовувати як посібник під час вибору продуктів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до представника продукту. Представник продукту залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.