

XTREME 1

Фарба для стелі, що має чудову покриваність і здатність розрівнюватися

- Клас 2 стійкості до миття
- Екомаркування Nordic Swan



Властивості продукту

Фарба для стелі, що має чудову покриваність і здатність розрівнюватися. Утворює повноматову поверхню, що не відображає світло. Продукт легко наноситься на поверхню та не стікає. Хороша здатність фарби розрівнюватися спрощує досягнення рівної поверхні, завдяки чому вона також добре підходить для обробки великих поверхонь стель. На поверхні, що не відбиває світло, наступні поправки окремих місць є візуально менш помітними.

Сфера застосування

Призначена на фарбування стель у сухих приміщеннях, наприклад у житлових та громадських приміщеннях, офісах, навчальних закладах.

Базова поверхня

Підходить для фарбування поштукатурених, бетонних і легкобетонних поверхонь, гіпсових плит, скловолокнистих шпалер і зашпакльованих поверхонь.

Підготовка поверхні

Потрібний обсяг робіт залежить від стану конкретної поверхні й висунутих до неї вимог. Базова поверхня має бути рівною, сухою та очищеною від пилу, забруднень, жиру, крейдяних ділянок і відлущених частинок. Для очищення поверхні використовувати теплу воду чи теплу воду, для дуже забрудненої поверхні застосовувати також і мийний засіб. Стару облуплену фарбу видалити, слабо зв'язану поверхню очистити до міцної основи. Для досягнення кращої адгезії раніше пофарбовану глянцевою фарбою поверхню обробити шліфувальною шкуркою. Отвори й тріщини на поверхні заповнити відповідною шпаклівкою, зашпакльовану поверхню відшліфувати до гладкості й видалити з поверхні шліфувальний пил.

Ґрунтування

Пористу поверхню (наприклад, раніше пофарбовану поверхню) заґрунтувати фарбою **Grund+** або **Drywall Grund**. Використання спеціальної ґрунтувальної фарби покращує адгезію між покривною фарбою й базовою поверхнею, збільшує стійкість пофарбованої поверхні до навантаження, вирівнює всмоктувальну здатність базової поверхні та зменшує витрату покривної фарби.

Фінішна обробка

Фінішну обробку поверхні виконати в 1–2 шари фарби **Xtreme 1**.

Рекомендації щодо фарбування

Необхідна температура повітря та поверхні при фарбуванні та висиханні фарби — від +10 до +25 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря — від 40 до 80 % (рекомендована — 65 %). Вища чи нижча за припустиму температура або протяг під час фарбування можуть спричинити утворення неякісної плівки фарби. Перед використанням фарбу слід ретельно перемішати. Між нанесенням шарів дати пофарбованій поверхні висохнути відповідно до вимог. Великі поверхні фарбувати без перерв; перерви можна робити лише в кутах. У процесі роботи рясно наносити фарбу, щоб поверхня довше залишалася вологою та оброблюваною. Фарбуючи стелі, працювати в напрямку падіння світла, тобто вирівнювальний рух виконувати в напрямку від вікна. Фарбуючи стіни, наносити фарбу на поверхню спочатку в поперечному напрямку, потім розрівнювати поверхню рухами валика вгору-вниз. Кожний останній рух валика по смугі фарби виконати в одному напрямку по всій площі стіни.



Технічні характеристики

Сфера застосування	Внутрішні роботи в сухих приміщеннях
В'язуча речовина	Кополімерна дисперсія
Ступінь глянсу (Gardner, 60°)	Глибокоматова
Щільність (кг/л)	1,39
Вміст сухої речовини (%)	56,6
Стійкість до вологого стирання ISO 11998 (28 дн., 200 циклів)	клас 2 (< 10 мкм)
RYL 2012 клас навантаження	RL 01 Незначне навантаження й низькі вимоги в сухих внутрішніх приміщеннях
Покриваність	8–10 м ² /л (1 шар) залежно від властивості вбирання і рівності базової поверхні
Контрастність (ISO 6504-1:2006)	Покриваність — клас 2
Час висихання (+23 °C, RH 50 %)	Сухий на дотик через 1 год., можна перефарбовувати через 2 год.
Термостабільність (ISO 3248:2016)	за короткочасного впливу високої температури (24 год., +125 °C) спостерігається мінімальне пожовтіння та матовість; тривала дія високої температури може вплинути на колірний відтінок та ступінь глянсу фарби
Провідність водяної пари (ISO 7783:2018)	клас V2 середня (V = 46,5 г/(м ² *d)
Розріджувач	Вода
Кольорування	Кольорувальна система Acotix, базовий тон BW
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач
Розпилювання	Насадка 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилювання 30–60°
Очищення робочих інструментів	Водою одразу після використання
Вміст ЛОС (VOC)	≤ 1 г/л (гранично допустимий вміст ЛОС у ЄС для даного продукту (підгрупа A/a) — 30 г/л)
Зберігання	Зберігати у закритій тарі в сухому та прохолодному місці (за температури вище +5 °C), захищати продукт від замерзання
Термін зберігання	Зберігати у закритій заводській тарі 3 роки; дату терміна зберігання вказано на упаковці
Упаковка	2,5 л / 10 л

Попередня обробка базових поверхонь, що потребують попередньої підготовки

Відштукатурені й бетонні поверхні з високою пористістю заґрунтувати фарбою **Grund+** або **Drywall Grund**, за потреби розбавляючи продукт.
 Деревоволокнисті й деревостружкові плити заґрунтувати фарбою **Bindo Base**.
 Покриту старою вапняною чи крейдяною фарбою поверхню заґрунтувати сумішшю фарби **Silikat Base** з водою у співвідношенні 1 : 1 або ґрунтувальною фарбою **Master Base**, до якої додано 40–50 % уайт-спіриту **Solve W**.
 Клейова фарба. Стару клейову фарбу в поганому стані повністю видалити з поверхні, для чого попередньо змочити її водою. Щільно зв'язану клейову фарбу заґрунтувати фарбою **Master Base**, до якої додано 20–30 % уайт-спіриту **Solve W**.
 Забруднену сажею або нікотинном поверхню, а також поверхню зі слідами патьоків від води вимити засобом для чищення, ретельно ополоснути чистою водою й дати висохнути. Потім заґрунтувати поверхню ізолюючою фарбою **Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande**.

Безпека праці.

Працювати в добре вентиляваному місці. Уникати потрапляння хімікату на шкіру та в очі. У разі проковтування хімікату негайно звернутися до лікаря й показати йому упаковку чи етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Паспорт безпеки надається професійному користувачеві на його прохання.

Охорона навколишнього середовища та поводження з відходами

Після завершення роботи щільно закрити ємність із фарбою. Зберігати продукт у захищеному від холоду сухому й прохолодному місці. Рідкі залишки фарби доставити в місце збору шкідливих відходів, на утилізацію відходів направляти тільки повністю випорожені ємності. Термін придатності: див. на упаковці.

Виробник

Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Швеція.

Наведені в описі продукту дані отримані в лабораторних умовах, тому можуть варіюватися залежно від методу нанесення виробу на поверхню, погодних умов тощо. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації при виборі виробів і методів роботи. Представник не несе відповідальності за шкоду, спричинену ігноруванням правил користування продуктом або застосуванням продукту не за призначенням. За додатковою інформацією просимо звертатися до представника продукту. Представник виробу залишає за собою право вносити зміни в наведені дані без попереднього повідомлення.