

LNS 318

КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,9/A5,9M : ER318
 ISO 14343-A : S 19 12 3 Nb

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из стабилизированной нержавеющей стали для сварки стали 316Ti и схожих с ней марок
 Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007

ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

TÜV

P2000	X
-------	---

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Nb
0,04	1,7	0,4	11,3	19,5	2,6	0,5

ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	2,0	2,4	3,2	4,0
Ед-ца: Каркасная кассета B450, 25 кг	X	X	X	X

LNS 318: вер. EN 02