



## Масло для меблів на основі воску

Масло на основі воску Hardwax Furniture oil - суміш цінних натуральних олій і смол, збагачена бджолиним і карнаубський віск, призначена для фінішної обробки всіх видів необроблених поверхонь і догляду за ними. Завдяки винятковим властивостям матеріал володіє високим сухим залишком та прекрасно розтікається на складному рельєфі меблів, не залишаючи слідів та розводів. Hardwax furniture oil робить поверхню водонепроникною і стійкою до утворення подряпин. Матеріал простий у використанні, придатний для догляду та реставрації покриттів, оброблених олією, восковими пропитками. Масло підходить для м'яких і твердих порід деревини, особливо для пористих типів. Матеріал призначений для меблів, забарвлених дверей, вікон, плінтусів і т.д. Тільки для внутрішнього використання.



Сертифікати якості: EN-71-III\*1.



### Склад:

Суміш натуральних олій  
Натуральні та синтетичні воски  
Збагачений смолами



### Фізико-хімічні властивості:

Група застосування: внутрішня  
Зовнішній вигляд: рідина  
Колір: прозорий  
Запах: характерний  
Розчинник: лінійка Borma Solvoil  
Густина: 830  
В'язкість: немає даних  
Сухий залишок: 35%  
Твердість: немає даних  
Вміст ЛОС: 477  
Можливість колорування: так



### Особливості:

Можна використовувати як ґрунт  
Довгий робочий час та швидке висихання  
Прекрасно розтікається  
Надає поверхні рівномірного воскового шовковистого блиску  
Добре поєднується з іншими маслами



#### **Підготовка:**

Для надійного проникнення фінішне зерно шліфівки повинно становити P100-120, також враховуйте що для максимального результату не рекомендується застосовувати орбітальні шліфувальні машини і порушувати рекомендований крок зерна.

Рекомендується наносити на очищену від пилу поверхню.

Температура повітря має становити від +10 °C, до +30 °C, а відносна вологість - від 45 до 80%. Ідеальні умови - температура від 16 °C до 25 °C, відносна вологість повітря - від 45 до 65%.

#### **Використання:**

**Перед використанням перемішайте вміст банки (воскова добавка знаходиться на дні тари).**

#### **Перший шар:**

- **Для ґрунтування** - масло рівномірно розподіліть за допомогою щітки або ганчірки по поверхні, попередньо очищеної від пилу і жиру. Залишки витирати не обов'язково, тонкий шар маселоску вбереться в деревину рівномірно. При роботі з твердою та екзотичною деревиною, перший шар можна розбавити Solvoil plus. Зачекайте 8-10 годин, поки поверхня висохне (в залежності від товщини шару і температури), проміжне шліфування поверхні рекомендується зерном 220/240. Шліфування проводимо за структурою деревини легко і рівномірно.
- **Для тонування:** ретельно перемішайте суміш перед нанесенням (пігменти зазвичай осідають на дні банки). Щіткою або ганчіркою нанесіть матеріал на поверхню, дайте матеріалу поглинутись в поверхню 10 -15 хв (якщо площа виробу велика рекомендуємо додати 10-20% уповільнюючого розчинника Solvoil 6). Сухою ганчіркою або паперовим рушником видаліть залишки з поверхні. Сушка 6-8 годин. Проміжне шліфування перед наступним шаром не потрібне.

#### **Другий шар (фінішний):**

Видаліть ганчіркою пил з поверхні. Найкраще наносити матеріал з допомогою щітки або валиком. Забезпечте правильну сушку, подбайте про те, щоб шар не був надто товстим (рівномірне дозування важливе для рівномірного вигляду поверхні). Повна сушка займає 12-24 годин, максимальна твердість покриття через 48-72 годин. При потребі обробку можна повторити – в результаті ми отримаємо більш стійку поверхню. Все використовуване обладнання легко промивається універсальним очисником «Clean».

**Допускається класичне нанесення втиранням, але слід враховувати що для надійної поверхні матеріалу потрібно нанести значно більше. Для декоративних елементів які неочікують значного навантаження наносьте 2-3 таких шари.**



#### **Час висихання:**

Відкритий час: 10-15 хв.

Час між шарами: 6-10 (залежить від товщини шару, температури та вологості)

Повна полімеризація: 30-45 діб.



#### **Витрата:**

Як основа для ґрунтування-тонування 20-25м<sup>2</sup>/л

Як фініш на один шар 12-15 м<sup>2</sup>/ літр.

Буде залежати від підготовки деревини, її породи та способу нанесення і може коливатись +/- 30%.



#### **Догляд:**

Щотижневе прибирання за допомогою пилососа або миючого засобу «Furniture Detergent», «Waterborne Neutral Soap». Для відновлення поверхні використовуйте поліроль для меблів «Mobilcera» або реставраційне масло «Restauro per Mobili» кожні 2 - 5 років, залежно від навантаження. Враховуйте що тонований Grundieroil Coloroil не являється самостійним продуктом та потребує фінішного оздоблення.

**Зберігання:**

Зберігати продукт необхідно в спеціальних приміщеннях при температурі від 5 ° С до 35 ° С. Після використання контейнер необхідно щільно закрити, не допускайте висихання продукту.

**Важливо:**

Рекомендуємо, завжди спочатку створюйте тестову зону, щоб запобігти небажаному результату.

Ці дані є керівництвом, а не гарантією. Інформація надається в результаті багаторічного досвіду. У цьому продукті було проведено широкі випробування. Ми гарантуємо достовірність фізичних і хімічних властивостей. На кінцевий результат впливають умови нанесення, розчинник, обладнання, і т.д.

EN-71-III<sup>1</sup> – це сертифікат відповідності EN 71-3. Безпека іграшок - Частина 3.

Датська лабораторія Eurofins підтвердила що масла Vorma Wachs відповідають вимогам стандарту EN 71-III (відсутність тяжких металів) – що робить їх безпечними для здоров'я людини та придатним для покриття на дитячих іграшках та меблях.