

Код продукту: M880	Комерційна назва: ACRILFOND TX 1881 E
--------------------	---------------------------------------

Опис: Двокомпонентний, акриловий, прозорий ґрунт, що не жовтіє.

Властивості	
Основна область застосування	Двокомпонентний акриловий прозорий ґрунт, що не жовтіє, з УФ-фільтрами, з хорошою швидкістю висихання та легкістю шліфування. Підходить для опорядження деревини світлого кольору, таких як ясен. Рекомендується для лакування кухонь та меблів для інтер'єру
Метод нанесення	Розпилення, airless, налив.
Термін придатності	24 місяця.

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	120-150 г/м²	В'язкість	32" +/- 4" DIN 4
Вертикальна стабільність	-	Сухий залишок	21 +/- 3%
Каталізатор	B410 10%	Питома вага	0,915 +/- 0,020 кг/л
Розчинник	P730 20%	Блиск	-
Час життя суміші	>4 год	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельна сушіння	
Від пилу	10 хв	Time for Flash Off	-
На відлип	30 хв		
Шліфування	3 год	Час сушіння	-
Наступне покриття	6 год		
Штабелювання	6 год	Час охолодження	-

Рекомендації щодо нанесення
На готову до опорядження деревину нанесіть 2 шари, 30-40 хвилин один від одного, M880 - ACRILFOND TX 1881 E, каталізований 10% B410 - CAT. B 41 і розчинений на 20% за допомогою P730 - DILUENTE POL. EXTRA. Принаймні через 3 години відшліфуйте шліфувальним папером 240 - 400 і нанесіть шар акрилового матового покриття, рекомендована серія M150 - OBI 150 VARI GLOSS.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B420	10%	Більша адгезія та стійкість до подряпин.
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник
-

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
----------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
------------	---