

КЛЕЙБЕРИТ 605.0

1K-STP-клей

Область применения

- Плоскостное склеивание различных материалов, таких как древесина, стекло, металл, пластики, минеральные субстраты и большинство пластиков

Преимущества

- быстрое отверждение без образования пузырей
- стойкость к воздействию УФ и погодных условий
- поддается окрашиванию (из-за многообразия на рынке лаков и покрасочных систем необходимо провести собственные предварительные испытания)
- возможность переработки в температурных пределах от +5 °C до +30 °C

Свойства КЛЕЙБЕРИТ 605.0

Основа:	силан-терминированный полимер (СТП)
Система схватывания:	отверждение под влиянием влаги (воздуха, субстрата)
Плотность: 20 °C:	ок. 1,55 г/см³
Вязкость, 23 °C при 6,8/s:	ок. 10 - 15 Pa·s
Время образования плёнки: (20 °C/50 % отн. вл. воздуха):	ок. 8 мин.
Скорость отверждения (20 °C/ 50 % отн. вл. воздуха):	ок. 2 -3 мм в день
Нанесение:	поверхностно
Цвет:	бежевый
Маркировка:	см. наш листок безопасности

Переработка

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть обезжиренными, обеспыленными и сухими. Металлические поверхности перед склеиванием отшлифовать для улучшения адгезии.

При большой площади склеивания как минимум одна из склеиваемых поверхностей должна обладать впитывающей способностью. (например, дерево, древесные материалы, пенопласт).

Переработчики должны самостоятельно проверить адгезию и совместимость КЛЕЙБЕРИТ 605.0 с материалами в соответствии со своими производственными условиями.

Склеиваемые поверхности должны быть совмещены в течение времени образования клеевой пленки.

Покраска материала возможна только после полного отверждения клея.

Очистка

Очистка рабочих инструментов должна проводиться сразу же после использования. Отвердевший клей можно удалять только механически.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 605.0

Пластмассовая канистра	5 кг нетто
Пластмассовая бутылка	0,5 кг нетто
Контейнер	1300 кг нетто

Прочие упаковки по запросу.

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 605.0 в прохладном и сухом месте хранится ок. 9 месяцев.

По состоянию на 11.11.2022, замещает предыдущие редакции

КЛЕЙБЕРИТ 605.0

Уничтожение отходов

Код отходов 080410

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно .