



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для створення тонкошарових абсолютно матових покриттів на мінеральних поверхнях (бетон, цегла, штукатурка, шпаклівка тощо), гіпсокартоні, ДВП, ДСП, різних видах шпалер в приміщеннях з нормальною вологістю.
- Для фарбування приміщень з високими вимогами до безпеки оздоблювальних матеріалів та зовнішнього вигляду пофарбованих поверхонь: спальні, вітальні, дитячі кімнати, кухні, інші житлові приміщення, а також дошкільні, учбові, курортно-оздоровчі заклади, готелі, підприємства громадського харчування.
- Легкість нанесення фарби і уповільнений час висихання полегшує роботу на великих площах.
- Підходить для ремонтного оздоблення поверхонь, раніше пофарбованих латексною чи алкідною фарбою.

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ

- Зовні приміщень.
- При температурі нижче +5°C та вище +30°C.
- При нанесенні другого шару або при одношаровому нанесенні не додавати у фарбу воду
- Не проводити інтенсивного очищення пофарбованої поверхні до набуття остаточної зносостійкості (8 тижнів після нанесення). Робити це не раніше ніж через 60 діб. За необхідності, через 2 тижні після нанесення фарби, можна проводити легке очищення поверхні м'якою вологою губкою легкими рухами, без сильного тертя.
- Не використовувати абразивні очищувальні засоби й жорсткі губки та щітки, сильне тертя може зробити поверхню глянцевою. Забруднення видаляти відразу після їх появи застосовуючи м'яку губку, мильний розчин або слаболужні мийні засоби.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка поверхні згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Підготовлена для фарбування поверхня повинна бути сухою, міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, кіптяви, жиру та будь-яких інших речовин, що знижують адгезію. Плісняву та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні використовувати антисептичні засоби. За необхідності, відремонтувати поверхню, дотримуючись технологій виконання робіт та інструкцій із застосування сухих будівельних сумішей TO Buduy.

BUDUY EXPERT

ЛАТЕКСНА ГЛИБОКОМАТОВА ФАРБА

Міцні глянцеві поверхні зашкурити, знявши поверхневий блиск та прибрати пил.

Для фінішного вирівнювання стін та стель в сухих приміщеннях рекомендується використовувати акрилову шпаклівку Buduy I-Finish.

Для зміцнення основи та забезпечення кращого зчеплення фарби з поверхнею рекомендується застосовувати ґрунтовки TO Buduy відповідно до призначення: При первинному фарбуванні: Цементно-піщані або цементно-вапняні поверхні з невизначеною міцністю обробити зміцнюючою ґрунтовкою Buduy ГЗ. Цегляне мурування, міцні цементно-піщані та бетонні поверхні, гіпсові поверхні обробити ґрунтовками Buduy Г1, Г2.

При повторному або ремонтному фарбуванні: Видалити покриття, що відшаровуються чи осипаються. Неміцні поверхні обробити зміцнюючою ґрунтовкою Buduy ГЗ. Поверхні з неоднорідним водопоглинанням обробити ґрунтовками Buduy Г1, Г2.

Прогрунтовані поверхні перед початком нанесення фарби витримати не менше 4 годин.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Фарбу Buduy Expert перед застосуванням ретельно перемішати. Нанесення виконувати за допомогою валика, щітки або фарборозпилювача в один або два шари. При нанесенні першого шару (ґрунтувального) в фарбу можна додати до 10% води від її об'єму та ретельно перемішати. Другий шар наноситься через 2-3 години, в залежності від температури та вологості навколишнього середовища. Роботи безповітряним розпиленням виконувати із застосуванням форсунки 0,017" – 0,019" та робочим тиском до 180 бар. При нанесенні безповітряним розпиленням фарбу ретельно перемішати та пропустити через фільтр-сито (не менше 100 мкм). Фарбування стель виконувати рівномірно, без пропусків, лише в протилежному від вікна напрямку. Перерву в роботі або завершення фарбування необхідно виконувати в місцях стикування поверхонь (кутів). Звертайтеся до технічного відділу для отримання додаткової інформації.

ВИТРАТИ

При одношаровому нанесенні 0,09 – 0,11 л/м².

Витрата фарби залежить від шорсткості та пористості поверхні, а також методу нанесення при фарбуванні.

ОЧИЩЕННЯ

Після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити водою.

ФАСУВАННЯ: пластикове відро 0,9 л, 4,5 л, або 9л.

Buduy Expert це водно-полімерна латексна дисперсія з наповнювачами, пігментами та функціональними добавками. Матеріал розроблений у науково-дослідній лабораторії для професійного використання.

ОПТИМАЛЬНИЙ СКЛАД ФОРМУЄ СУМІШ З НАСТУПНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ:

- Фарба без різкого запаху.
- Легко наноситься та розподіляється по поверхні.
- Уповільнений час висихання полегшує роботу на великих площах.
- Утворює абсолютно матове гладке покриття без слідів від валика.
- Не приховує фактуру поверхні, підходить для фарбування рельєфних шпалер.
- Витримує миття із застосуванням мийних засобів.
- Професійно тонується, відмінно зберігає яскравість кольору.

БАЗА / КОЛІР:

База А – можна використати як білу фарбу або затонувати,
База С (безбарвна) – використовувати тільки після тонування:
Екологічно сертифікований продукт з мінімальною емісією ЛОС.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	Білий або затонований
Густина: база А (білий)	1,45 кг/л
Густина: база С (безбарвна)	1,35 кг/л (використовувати тільки після тонування)
Стійкість до мокрого стирання	1 клас
Температура нанесення	від +5 до +30 °C
Час висихання одного шару	2 – 3 години
Максимальний вміст ЛОС	до 1 г/л

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі $+20\pm 2$ °C і відносній вологості 55±5 %. В інших умовах характеристики розчину можуть змінитися. Витрати суміші залежать від пористості основи, методу нанесення та навичок виконавця.

Всі технічні дані в карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

Суворо дотримуйтесь всіх процедур, визначених у технічних керівництвах, інструкціях із застосування та робочих інструкціях, які завжди повинні бути пристосовані до фактичних умов нанесення.

ТЕРМІН ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

В сухих умовах при відносній вологості не більше 60% та температурі від +5 до +30 °C. Не допускати дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні фарби. Зберігати на піддонах, в оригінальній непошкодженій упаковці. Строк придатності фарби – 36 місяців від дати виробництва, зазначеній на упаковці.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

В процесі виконання робіт з Buduy Expert необхідно дотримуватись правил з техніки безпеки та санітарних норм при роботі з будівельними матеріалами. Особи, що працюють з матеріалом повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях, забезпечених припливно-витяжною вентиляцією. При потрапленні матеріалу на шкіру або в очі ретельно промити їх водою, при необхідності звернутися до лікаря. Невикористану суміш і воду, після промивки тари і інструменту, утилізувати згідно діючих нормативних документів.

Увага! Невиконання даної інструкції, може призвести до погіршення фізико-механічних властивостей матеріалу. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання суміші або використання її в цілях та умовах не передбачених даною інструкцією.