

## Sika® Primer-206 G+P

### Технические данные материала

|  |  |
|--|--|
| Химическая основа  | Пигментированный раствор полиизоцианата на основе растворителя |
| Цвет (CSQP <sup>1)</sup> 001-1)  | Черный   |
| Плотность (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)  | Приблизительно 1,05 кг/л                                       |
| Вязкость <sup>2)</sup> (CSQP 029-3 / ISO 3219)   | Приблизительно 10 мПа·с  |
| Температура вспышки (CSQP 007-1 / ISO 13736)   | - 4°C  |
| Содержание твердой фазы  | примерно 40%   |
| Температура нанесения  | + 10°C ...+ 35°C   |
| Метод нанесения  | Кистью, фетром   |
| Расход   | Приблизительно 150 мл/м <sup>2</sup>                           |
| Время высыхания <sup>2/3)</sup><br>минимум, при температуре выше 15°C<br>максимум, при температуре ниже 15°C<br>максимум | 10 минут<br>30 минут<br>24 часа                                |
| Хранение   | Хранить в закрытой емкости в прохладном сухом месте            |
| Срок годности при хранении   | 9 месяцев  |

<sup>1)</sup> CSQP – Система качества компании «Сика» <sup>2)</sup> 23°C / 50% отн. влажн.

<sup>3)</sup> В конкретных условиях нанесения температура и время высыхания могут быть различными

### Описание

Sika® Primer-206 G+P является жидкой грунтовкой черного цвета, высыхающей при взаимодействии с атмосферной влагой, которая разработана специально для проведения работ по прямому остеклению с целью обработки склеиваемых поверхностей перед нанесением полиуретановых клеев Sika® прямого остекления.

Sika® Primer-206 G+P производится в соответствии с системой обеспечения качества продукции ISO 9001 / 14001 и программой заботы о здоровье.

### Область применения

Sika® Primer-206 G+P используется для улучшения адгезии с поверхностью стекла и стекол с керамическим покрытием в клеевых соединениях. Sika® Primer-206 G+P также может наноситься и на другие материалы, такие как пластики и некоторые металлы.

### Метод нанесения

Поверхности должны быть чистыми, сухими и не иметь следов смазки, масла и пыли. Их следует протереть очистителем Sika® Aktivator и дать высохнуть. Тщательно взболтать емкость с Sika® Primer-206 G+P до отчетливой слышимости шариков, находящихся внутри. Продолжить встряхивание еще в течение минуты и затем нанести грунтовку тонким, непрерывным сплошным слоем с помощью кисти или фетровой подушки. Не наносить грунтовку при температурах ниже + 10°C или выше + 35°C.

Sika® Primer-206 G+P наносится только однократно. При этом необходимо обратить внимание, что таким однократным нанесением обеспечивается требуемое полное неразрывное покрытие.

Сразу же после применения тщательно закройте емкость.

Industry



### Важные замечания

Если грунтовка желатинизировалась или расслоилась, то она должна быть забракована

### Дополнительная информация

По запросу могут быть предоставлены копии следующих документов:  
 - карта безопасности материала  
 - таблица грунтовок Sika.

### Информация об упаковке

|       |         |
|-------|---------|
| Банка | 30 мл   |
|       | 250 мл  |
|       | 1000 мл |

### Важная информация

Для получения дополнительной информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, обращению, хранению и утилизации химических материалов заказчик должен использовать действующую карту безопасности материала, которая содержит данные, касающиеся физических, экологических, токсикологических и других аспектов, относящихся к безопасности.

### Примечание

Информация и, в частности, рекомендации, относящиеся к нанесению и конечному использованию продукции компании Sika, предоставлены добросовестно на основе имеющихся знаний и опыта компании Sika, при условии их надлежащего хранения, обращения с ними и нанесения при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, поверхностях и реальных условиях применения таковы, что никакая гарантия не дается в отношении товарного состояния или пригодности для конкретного применения, и никакая ответственность, вытекающая из любых правоотношений, не может подразумеваться на основании предоставленной информации, или любых письменных рекомендаций или любых других предложенных советов. Пользователь продукции должен проверить ее пригодность для предполагаемого применения и цели. Компании Sika резервирует право на изменение свойств своей продукции. Права собственности третьих лиц должны соблюдаться. Все заказы принимаются исходя из соблюдения наших существующих условий продажи и поставки. Пользователи должны всегда обращаться к самой последней редакции технической карты в отношении интересующего их материала, копии которой могут быть предоставлены по запросу.



ООО «Сика Украина»  
 03680 г. Киев  
 ул. О. Трутенко 10, 3-й эт  
 Тел. (044) 492-94-19  
 Факс (044) 492-94-18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)

