

Опис

Спеціально розроблений герметик для застосування в будівництві, як при новому будівництві, так і при реконструкції старих будівель, де потрібен високий рівень повітронепроникності.

Форма поставки

Упаковка	Колір
Відро 5 кг	Білий

Технічні дані

Властивості	Стандарт	Класифікація
Основа		Синтетична дисперсія на водній основі
Метод затвердіння		Випаровування
Час формування покриття*		~60 хв.
Щільність		~1,08 г/мл
Питома вага	DIN 53504 S2	> 350%
Час затвердіння* (23 °C / 50% вол.)		~24-48 годин
Вогнестійкість	EN 13501-1	Klasa E
Герметичність	EN 12114	< 0,1 m³/hm¹
Герметичність (значення "с")	EN 12114	0,0007 dm³/(s.m¹ Pan)
Сумісність з іншими продуктами		Добра
Паропроникність	DIN EN 12572	Значення Sd 0,2-150,00 м
Коефіцієнт опору дифузії (μ) **		> 45 000
Зливостійкість		600 hPa
Температурна стійкість (довгострокова)		від -20 °C до +80 °C
Температура нанесення**		від +5 °C до +30 °C
Термін придатності (+5 °C / +25 °C)		12 місяців
Зберігання ***		від +5 °C до +25 °C

* Ці значення можуть відрізнятися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість, товщина шару нанесення та типу поверхні для нанесення.

** Також слід дотримуватися під час процесу затвердіння.

*** Захистити від морозу.

Підготовка

- Поверхня для нанесення повинна бути чистою, знежиреною, очищеною від пилу та інших забруднень, які можуть вплинути на адгезію матеріалу.
- Поверхня повинна бути стійкою і очищена від сипучих елементів.
- Нанесення на злегка вологу поверхню може продовжити час затвердіння покриття.
- Забезпечте щільну робочу поверхню для нанесення і уникайте порожніх отворів.
- Процес затвердіння триває довше на непористих / закритих поверхнях.



LD926

Універсальний герметик на водній основі

Підходить для використання як повітронепроникне покриття для герметизації стиків між стінами та підлогою, стиків між стінами та стелею, рам (вікон/дверей) та різних інших будівельних швів і поверхонь. Добре зчіплюється з найпоширенішими будівельними матеріалами, такими як сталь, бетон, камінь, дерево та алюміній.

Переваги продукту

- Покриття на водній основі для легкого очищення інструментів.
- Герметичність перевірена SKG-IKOB (Нідерланди) до 1750 Pa з товщиною сухого шару 1 мм.
- Постійно еластичний після затвердіння і дуже міцний.
- Хороша адгезія до злегка вологих поверхонь.

Нанесення

- Перед використанням герметик потрібно перемішати вручну приблизно протягом 3 хвилин.
- Рекомендується наносити герметик при кімнатній температурі.
- Не застосовуйте illbruck LD926 при температурі нижче +5 °C.
- Переконайтеся, що всі залишки герметика видалені, а нерівні поверхні вирівняні.
- Щілини або отвори більше 2 мм повинні бути заповнені поліуретановою піною в першу чергу.
- Перед тим як зрізати застиглу поліуретанову піну, зачекайте принаймні 24 години.
- Товщина нанесеного вологого шару герметика повинна бути 2-4 мм.
- Герметик необхідно наносити нерозбавленим. Можна наносити пензлем у декілька шарів.
- Перед тим як матеріал ще не затвердів, його можна видалити холодною водою.

Видалення залишків

Поверхні або інструменти, забруднені незатверділим матеріалом, можна легко очистити водою. Затверділий матеріал можна видалити тільки механічним способом.

Важливо

Для забезпечення міцного і повного примикання шви на поверхні, що герметизується, необхідно обробити після нанесення герметика.

Очистка

- Не використовуйте герметик у місцях постійного водного навантаження або нижче рівня ґрунтових вод.
- Не наносьте герметик під час дощу або протягом 24 годин до очікуваних опадів.
- Герметизуючий шар погано прилипає до бітумних поверхонь, скла, EPDM, політетрафторетилену і поліетилену.
- Зберігати відро з герметиком треба при плюсовій температурі.
- Температура поверхні та умови навколишнього середовища справляють великий вплив на час висихання та еластичність матеріалу.
- Потрібно дотримуватися відповідної товщини шару по всій поверхні, де наноситься герметик.

Технічне обслуговування

За бажанням клієнта Tremco CPG Germany надає професійну технічну допомогу в будь-який час.

Додаткова інформація

Наведена вище інформація може бути тільки загальними вказівками. У зв'язку з тим, що ми не маємо жодного впливу на умови обробки

і застосування, а також через різноманітність використовуваних матеріалів, вам треба самостійно провести відповідні тести, щоб перевірити матеріал на придатність продукту для вашого конкретного застосування. Обумовлюється можливість технічних змін. Останню версію можна знайти на сайті www.illbruck.de.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG Germany GmbH
Werner-Haepf-Straße 1
92439 Bodenwöhr Deutschland
T: +49 9434 208-0
F: +49 9434 208-230

info.de@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com/de_DE/