

578 ANTI-FOULING COATING

Опис	Необростаюча фарба твердого типу для захисту металевих, пластикових та дерев'яних човнів від обростання черепашками та водної фауни. Запобігає обростанню водоростями, мікроорганізмами підводної частини борту металевих та пластикових човнів, а також захищає дерев'яні човни від руйнівної дії мікроорганізмів у воді. Забезпечує захист корпусу судна, має відмінну адгезію, жорсткість і стійкість до морської води.	
Технічна інформація	Колір	Червоно-коричневий, синій
	Блиск	Матовий
	Сухий залишок	66-68% за вагою 51% за об'ємом
	Термін захисту	9-12 міс.
	Щільність	1,55 - 1,65 кг/л
	Теоретична витрата	8 м²/л (50 мкм)
	Зміст ЛОС	540 гр/л
		Максимальний вміст ЛОС у готовому до застосування продукті: (+10% розчинника): 575 г/л
Час сушіння (25°C)	Від пилу	10 хвилин (50 мкм)
	На дотик	30 хвилин (50 мкм)
	Повторене застосування	4 год. (50 мкм)
	Повна полімеризація	48 год. (50 мкм)
	<i>(Вказаний час є орієнтовним і залежить від кількості розчинника, вологості та температури)</i>	
Підготовка поверхні	Мастильні матеріали, жирові вкраплення, вода, пил та інші забруднювачі мають бути видалені. Для застосування на металевих човнах рекомендується використовувати антикорозійний епоксидний ґрунт 812. Для човнів з поліестеру рекомендується піскоструминна підготовка поверхні для надання шорсткості. Для дерев'яних човнів рекомендується використовувати ґрунтовку на органічній основі Velatura 80.	
Нанесення	Чи не покривати фарбу двокомпонентними матеріалами. Наносити за допомогою пензля, валика або розпилювачем після розведення на 5-10% розчинниками 1120, 1015. Рекомендується наносити два шари фарби. Човен бажано спустити на воду не пізніше ніж через 7 днів після фарбування.	
	Рекомендована товщина плівки	75-150 мкм
	Наносити за температури	10-35°C
	Рекомендовані розчинники	1120-1015
		Вибір відповідного розчинника залежить від методу нанесення, показників температури та вологості. Для оптимального вибору розчинника прохання зв'язатися із представником технічного відділу нашої компанії.
Зберігання	До 24 місяців у сухому, прохолодному місці при температурі 5-30°C.	
Безпека	Ознайомтеся із паспортом безпеки. Надається за запитом.	

Справжній технічний паспорт скасовує та замінює усі попередні версії.

Вся зазначена в даному технічному паспорті інформація, рекомендації, інструкції та технічні характеристики є результатами випробувань проведених під контролем, або в спеціально заданих умовах. Їх точність, повнота і придатність у конкретних умовах будь-якого використання продукції повинні визначатися виключно Покупцем та/або особою, що працює з даним продуктом.