

## Емаль алкідна для підлоги ПФ-266 ТМ КОРАБЕЛЬНА



- Створює високоміцне покриття, стійке до стирання, дії води та миючих заобів
- Висока адгезія до дерев'яних основ
- Економічна витрата
- Високий та стабільний глянець
- Не містить важких небезпечних металів
- Висока стійкість до перепадів температур
- Яскраві, стійкі до вигорання кольори

<b>Призначення</b>	Призначається для надання зносостійкості та довготривалого декоративного захисту дерев'яних непофарбованих та пофарбованих підлог, а також інших дерев'яних поверхонь, що експлуатуються всередині приміщень.
<b>Підготовка поверхні та фарбування</b>	<p>Перед застосуванням емаль ретельно перемішати, при необхідності розбавити Розчинниками: ПК універсальний ТМ Корабельна, деароматизований розчинник ТМ Colorina, аналог сольвенту та аналог уайт-спіриту ТМ Fazenda, на 5-10% від ваги емалі.</p> <p>Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням емалі необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості.</p> <p><b>Дерев'яні поверхні</b> – обробити Грунтом деревозахисним BASE ТМ Корабельна або Древозахисною грунтовкою BEJCA ТМ Colorina.</p> <p>Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, знежиреною. Емаль наносити пензлем, валіком велюровим з висотою ворса 4мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, попередньо очищенню від пилу, іржі, окалини, жирових та інших забруднень, при температурі + 10°C до + 25°C і відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого.</p>

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



	<p><b>При нанесенні необхідно використовувати матеріал однієї партії на єдину поверхню. У разі наявності матеріалу різних партій виготовлення потрібно змішати їх у необхідній кількості в одній ємності (на всю площину фарбування)</b></p>
<b>Експлуатація пофарбованої поверхні</b>	Oстаточну міцність покриття набуває через 7 діб після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
<b>Технічні характеристики</b>	
<b>Склад</b>	Алкідний лак, де ароматизований уайт-спірит, наповнювачі, пігменти, функціональні домішки.
<b>Стандарти якості</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Виготовлена за ТУ У 24.3-30012591-002-2002</li><li>• Вміст ЛОС згідно наказу МЕРТ №1394 від 02.10.2018, А/9 (SB):&lt;500 g/l. Фактичний вміст ЛОС ≤400 g/l</li></ul>
<b>Колір</b>	Жовто-коричневий, червоно-коричневий
<b>Фасовка</b>	0.9кг; 2.8кг; 50кг
<b>Бліск</b>	Глянцевий
<b>Густина (щільність)</b>	1.3 кг/л
<b>Витрати</b>	70-120 г/м <sup>2</sup> , в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
<b>Розбавлення</b>	Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна, деароматизований розчинник ТМ Colorina, аналоги сольвенту та уайт-спіриту ТМ Fazenda. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) емалі. Надмірне розбавлення погіршує покривальну здатність фарби.
<b>Час висихання</b>	24 години при температурі +23°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується
<b>Колір плівки емалі</b>	Повинен знаходитися в межах допустимих відхилень, встановлених контрольними зразками кольору.
<b>Зовнішній вигляд плівки</b>	Після висихання емаль повинна утворювати гладку, однорідну, без розшарування осінин, потъюків, зморшок, сторонніх включень, поверхню. Допускається невелика шагрень.
<b>Гарантійний термін зберігання</b>	24 місяці від дати виготовлення
<b>Умови зберігання</b>	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берегти від замерзання!
<b>Утилізація</b>	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколошнє середовище. Невикористану фарбу утилізувати як звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ



Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначемо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. **У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.**

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

01.11.23

[www.polycolor.ua](http://www.polycolor.ua)

ТОВ "ПОЛІКОЛОР" Україна, м.Кам'янське вул. Східна 2-а