



ПРИЗНАЧЕННЯ

Засіб призначений для заповнення та захисту швів скляної мозаїки, керамічної плитки, керамограніта виробів з каменю в житлових, громадських виробничих приміщеннях з високою відвідуваністю.

Застосовується на підлогах і стінах, при внутрішніх і зовнішніх роботах. Може застосовуватися з системами "тепла підлога", у вологих приміщеннях, душових і ванних кімнатах, саунах, хамамах, басейнах тощо, а також в зонах впливу хімічно-агресивних речовин і виробничих приміщеннях.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Попередньо шви мають бути очищені від залишків клею не менш на 2/3 товщини плитки. Шаи, які будуть заповнюватись, мають бути чистими, сухими та ретельно очищеними від пилу. Додати компонент В (затверджувач) у відро з компонентом А. (основна суміш) ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Для перемішування можна використовувати спеціальну насадку для електричного дреля або шпатель. Використовувати електродріль потрібно тільки на низьких обертах для запобігання нагріву суміші.

ОЧИЩЕННЯ ОБРОБЛЕНОЇ ПОВЕРХНІ ВІД ЗАЛИШКІВ ЗАПОВНЮВАЧА ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДО ЗАТВЕРДІННЯ СУМІШІ, АЛЕ НЕ РАНІШЕ 20 ХВИЛИН, ТА НЕ ПІЗНІШЕ 60 хвилин з моменту її ПРИГОТУВАННЯ.

За допомогою гумового шпателя видалити залишки суміші з обробленої поверхні. Після чого вологою губкою провести кінцеве очищення поверхні, не вимиваючи суміш зі швів. Губку змочити у воді з додаванням розчину очищувача «Buduy». Можливі залишки заповнювача з поверхні плитки видалити протягом 12-24 годин за допомогою засобу «Buduy». Руки та інструменти очищуються водою поки суміш ще свіжа.

УВАГА! При роботі з поверхнями з природного каменю та пористими матеріалами можливе виникнення ефекту "мокрого каменю", що може призвести до зміни відтінку кольору поверхні. На пористих матеріалах не завжди є можливість видалення епоксидної плівки, яка проникає глибоко в структуру каменю. Перед заповненням швів на пористих поверхнях та поверхнях з натурального каменю потрібно провести пробний тест та переконатися, що поверхня не забарвлюється та не змінює колір

ФАСУВАННЯ: 1,25 кг, 2,5 кг, 5кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін використання готової суміші	60 хвилин.
Час затвердіння (по поверхні можна ходити)	24 години.
Час повного затвердіння	5 діб.
Повна хімічна стійкість	через 14 діб.
Оптимальна температура застосування	від +18°C до +23°C.
При температурі нижче ніж +18°C термін використання суміші та час затвердіння збільшуються, а при температурі вище ніж +23°C - скорочуються.	
Температура експлуатації	від -45°C до +100°C.
Допустима ширина швів від 1 до 15 мм на горизонтальній поверхні, та від 1 до 10 мм на вертикальній поверхні	
Термін придатності	24 місяці

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

При роботі необхідно використовувати засоби індивідуального захисту (гумові рукавички, засоби захисту очей дихальних шляхів).

При потрапленні в очі чи на шкіру треба ретельно промити великою кількістю води. та при необхідності звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після полімеризації суміш повністю безпечив для людей та тварин.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Застосовувати при температурі від +12°C до +30°C. Зберігати в сухому прохолодному місці при температурі від +0°C в закритій оригінальній упаковці. При температурі зберігання нижче +12°C перед використанням заповнювач витримати протягом 24 годин при кімнатній температурі.

Виробник: ТОВ "СВІТПРО 22"
м. Київ вул. О. Мішуги 12, оф. 120.