



Ерохол Primer SF-P

Двокомпонентна епоксидна ґрунтівка без розчинників

Опис

Ерохол Primer SF-P двокомпонентна епоксидна ґрунтівка без розчинників. Ідеально підходить для підлог з підвищеною пористістю.

Сфери застосування

- Підлоги, які будуть покриті епоксидними та поліуретановими системами (Ерохол, Неорол, Неодур)
- Підлоги та шви перед нанесенням епоксидних ремонтних матеріалів Ерохол Putty та Ерохол Liquid
- Як сполучна речовина для розчинів, призначених для вирівнювання, ремонту та ін.
- Відмінна адгезія на цементних поверхнях
- Ідеально підходить для поверхонь з підвищеною пористістю
- Відмінна хімічна адгезія
- Можливість змішування з кварцовим піском для отримання багатоцільових розчинів

Характеристики і переваги

Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

Глянцевий, прозорий, жовтуватий

Витрати

200-300 г/м² для одного шару
(в залежності від поглинаючої здатності основи)

Час полімеризації (25° C)

7 годин

Міцність адгезії (EN 13892-8)

≤3 N/mm²

Густина (EN ISO 2811-1)

1,16± 0,03 kg/l

Можливість пішохідного трафіку (25° C)

24 год

Остаточне затвердіння

~7 дн.

Співвідношення при змішуванні (по вазі)

6,5A:2,5B

Життєздатність розчину(+25°С)

25 хвилин

Інструкції по застосуванню

Підготовка поверхні: поверхня повинна бути рівною, чистою, сухою, захищеною від вологи та очищеною від пилу, масла, жиру і сипучих матеріалів. Навіть на нових бетонних поверхнях, необхідна правильна механічна підготовка основи. При необхідності вирівнювання або ремонту поверхні, ремонту сколів, тріщин, використовуйте епоксидну суміш Ерохол Putty, або розчин Ерохол Floor з кварцевим піском (фракція 0,2 – 0,4 мм) в співвідношенні 1:3,4 по вазі.

Ґрунтівка: компоненти А і В змішують у заздалегідь визначеному співвідношенні і перемішують протягом 2-3



хвилин за допомогою низькооборотної електричної мішалки, поки суміш не стане однорідний. Потім поверхню покривають валиком або пензлем.

Розгладжуюче/відновлювальне покриття: Після ретельного перемішування компонентів А і В, додають при безперервному перемішуванні кварцовий пісок М- 32 або М-300 у співвідношенні 1:0,5-1:2 (в залежності від застосування) до отримання однорідної суміші. Потім суміш наноситься за допомогою гладкого шпателя на вже заґрунтовану поверхню .

Особливості застосування

- Не можна використовувати продукт в умовах підвищеної вологості поверхні не більше 4% та при відносній вологості атмосфери не більше 70% (наприклад, висока вологість або дощ), або при температурі від +12 до +35°C.
- Наносьте тільки на міцну підготовлену основу
- Низькі температури та висока вологість під час нанесення збільшує час висихання, високі температури зменшують його.
- Безпосередній і суцільний вплив ультрафіолетового випромінювання з часом може викликати появу меління матеріалу.
- Між заливкою нової бетонної поверхні і нанесенням Eroxol Primer повинно пройти не менше 4 тижнів.

Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор
- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей

Очищення інструментів

- Очищення інструментів відбувається за допомогою розчинника Neotex 1021 відразу після нанесення.

Упаковка

Комплект 9 кг в бляшаних банках (компоненти А і В в фіксованих вагових пропорціях).

Збереження властивостей при зберіганні

2 роки (+ 5 - + 45°C) в закритих бляшаних банках, в сухому місці, захищеному від потрапляння сонячних променів.



Информация, представленная в этом техническом паспорте, относительно использования и применения продукта, основана на опыте и знаниях

NEOTEX ® SA. Он предлагается в качестве услуги дизайнерам и подрядчикам, чтобы помочь им найти потенциальные решения. Однако как поставщик

NEOTEX ® SA не контролирует фактическое использование продукта и поэтому не может нести ответственность за результаты его использования. Как результат постоянного технического развития, наши клиенты должны уточнить в нашем техническом отделе, не были ли внесены изменения в настоящий технический паспорт. более свежая редакция.

NEOTEX SA

вул. В. Мойра, а / с 2315

GR 19600 Industrial Area Mandra, Афины, Греція