

Термоелектричний модуль Пельтьє
MT2-0,8-49eS
FM411.779

Науково-Виробнича Фірма "Модуль"


(Термоелектричні модулі та напівпровідниковий матеріал)

63, вул. Червоноткацька, 02094, Київ, Україна

Тел: +380-44-593-87-40, +380-44-593-87-43, Факс: +380-44-593-87-46

E-mail: Modul@modulua.kiev.ua [http:// www.spf-modul.com](http://www.spf-modul.com)

Загальний вид:



Геометричні параметри:

Ширина (розмір A)	мм	20+0,5/-0,1
Довжина (розмір B)	мм	20+0,5/-0,1
Довжина (розмір C)	мм	20+0,5/-0,1
Товщина (розмір H)	мм	2,9±0,05
Паралельність	мм	0,05
Площинність	мм	0,05

Дроти:

Довжина дротів (розмір L)	мм	120+10
Довжина зачищеної частини дротів (розмір L1)	мм	5±1
Перетин дротів	мм²	0,5
Тип ізоляції дроту	—	ПВХ

Теплові та електричні параметри:

Температура гарячої сторони (T_h)	°C	27	50
Максимальна сила струму при dT_{max} (I_{max})	A	11,3	11,3
Максимальна напруга dT_{max} (V_{max})	V	5,7	6,3
Максимальна холодопродуктивність при $dT_{max} = 0$ °C (Q_{cmax})	Вт	41,3	44,5
Максимальна різниця температур* при $Q_{cmax} = 0$ Вт (dT_{max})	°C	70	78
Опір (R)	Ом	0,46	0,5
Максимальна робоча температура	°C	90	
Температура розплавлення	°C	138	

* - Для негерметизованого модуля в вакуумі (епоксидна герметизація знижує dT_{max} на 1 °C, силіконова герметизація знижує dT_{max} на 2 °C).


Допуск на електричні параметри ±10 %.

Особливості:

Герметизація	Епоксидна
Відповідність RoHS	Так
Кераміка	Al ₂ O ₃ (96%)

Примітки:

- ✓ Можливе виготовлення модулів за індивідуальним технічним завданням;
- ✓ Не перевищуйте максимальну робочу температуру на поверхнях модуля;
- ✓ Не перевищуйте I_{max} або V_{max} під час роботи з модулем;
- ✓ Дотримуйтесь вимог щодо установки модуля, щоб уникнути його пошкодження;
- ✓ Дотримуйтесь вимог щодо транспортування та зберігання модуля, щоб уникнути його пошкодження.




Термоелектричний модуль Пельтьє
MT2-0,8-49eS
FM411.779


Науково-Виробнича Фірма "Модуль"
(Термоелектричні модулі та напівпровідниковий матеріал)
63, вул. Червоноткацька, 02094, Київ, Україна
Тел: +380-44-593-87-40, +380-44-593-87-43, Факс: +380-44-593-87-46
E-mail: Modul@modulua.kiev.ua [http:// www.spf-modul.com](http://www.spf-modul.com)

Графіки залежності параметрів


Cooling capacity vs. Temperature difference (at $T_{hot} = 27^\circ\text{C}$)




Cooling capacity vs. Current (at $T_{hot} = 27^\circ\text{C}$)




Voltage vs. Current (at $T_{hot} = 27^\circ\text{C}$)



COP vs. Current (at $T_{hot} = 27^\circ\text{C}$)






Термоелектричний модуль Пельтьє
MT2-0,8-49eS
FM411.779


Науково-Виробнича Фірма "Модуль"
(Термоелектричні модулі та напівпровідниковий матеріал)
63, вул. Червоноткацька, 02094, Київ, Україна
Тел: +380-44-593-87-40, +380-44-593-87-43, Факс: +380-44-593-87-46
E-mail: Modul@modulua.kiev.ua [http:// www.spf-modul.com](http://www.spf-modul.com)

Графіки залежності параметрів


Cooling capacity vs. Temperature difference (at $T_{hot} = 50^\circ\text{C}$)



Cooling capacity vs. Current (at $T_{hot} = 50^\circ\text{C}$)



Voltage vs. Current (at $T_{hot} = 50^\circ\text{C}$)



COP vs. Current (at $T_{hot} = 50^\circ\text{C}$)

