

SOMMER FINE

Технічний паспорт продукту

Теплові та акустичні панелі, що містять дуже тонкі мінералізовані деревно-ватні волокна, пов'язані портландцементом. Деревна ватна волокна шириною 2 мм.

Високоякісні плити для систем звукопоглинання.

Відповідає стандартам EN 13168 та EN 13964.

Плити сертифіковані ANAB-ICEA та NATUREPLUS на еко-біосумісність матеріалу та

виробничого процесу. Низький рівень викидів твердих частинок (Eurofins M1 № G14030 ред. A)

Деревина, що використовується для виробництва, походить з культур, вирощених відповідно до

системи сталого розвитку (сертифікація ланцюга поставок PEFC™ та FSC®).

Також доступний із сірим портландцементом [**SOMMER GRAY FINE**].

Ребро, де D - SC - SL - S4 - RD FR - DT - BT - RDT - RST - PS - PM

кольори акрилових водних фарб, силікатних фарб.

Застосування: підвісні стелі та облицювання стель і стін.



Технічні дані

Стандартний	EN 13168 - EN 13964			
Код позначення	WW-EN13168-L3-W2-T2-S2-CS(10)300-CI3			
Код позначення SOMMER GRAY FINE	WW-EN13168-L3-W2-T2-S2-CS(10)300-CI1			
Розміри [мм]	2400x600 - 2000x600 - 1200x600 - 600x600			
Товщина [мм]	15	25	35	50
Вага [кг/ м²]	7.8	11.5	15	20
Коефіцієнт теплопровідності X _D [Вт/мК]	0,070			
Термічний опір R _D [м² К/Вт]	0,20	0,35	0,50	0,70
Опір тиску при 10% деформації на 10 [кПа] - ≥ 200				Звукопоглинання α _w до 0,95 - NRC до 0,90
Паропроникність g - 5				Довговічність Клас C
Питома теплоємність c _p [кДж/кгК] - 1.81				Відбиття світла SOMMER FINE [%] 50,7 - 74,0 (білий 05/15)
Реакція на вогонь ² - Євроклас B-s1, d0				SOMMER GRAY FINE [%] 31.2
Вміст хлоридів FINE [%] - <0.06				Викид формальдегіду Клас E1
Вміст хлоридів GRAY FINE [%] - < 0.35				Клас C
Довговічність (витримує відносну вологість до 95%)				Викиди азбесту Відсутньо

¹ Сертифіковано Болонським університетом - LEBSC № 8091 редакція. 07.05.2009

² Реакція на вогонь не змінюється для пофарбованих виробів.

Транспортні дані

розміри	На піддоні	15 мм	25 мм	35 мм
2400x600	листа на піддоні	130,00	88,00	64,00
	м² на піддоні	187,20	126,72	92,16
2000x600	листа на піддоні	130,00	88,00	64,00
	м² на піддоні	156,00	105,60	76,8
1200x600	листа на піддоні	130,00	88,00	64,00
	м² на піддоні	93,60	63,36	46,08
600x600	листа на піддоні	260,00	176,00	128,00
	м² на піддоні	93,60	63,36	46,08

СЕРТИФІКАТИ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1351 | ред. 04.10.2015

ANAB № EDIL 2009_004 ред. 02-е видання. 00 | 07/01/2015

NATUREPLUS № 1007-1511-134-1 | ред. 11.12.2015

FSC® № ICILA-COC-002789 | ред. 14/10/2014

PEFC™ № ICILA-PEFCCOC-000117 ред. 14/10/2014

ICEA № LEED 2015_001 Ред. 00-е видання. 00 | ред. 19/01/2015

ICEA № REC 2015_001 Вид. 00-е видання. 00 | ред. 19/01/2015

ПОСТІЙНА ПРОДУКТИВНІСТЬ № 0407 CPR 755 ред. 3 | ред. 15/09/2014



Дані відповідають фактам на дату видачі. Компанія «Sommerzbi Sp z OO» постійно вдосконалює свою продукцію, тому будь-які зміни до картки можуть бути внесені без попередження.

2016/05 | сторінка 1/3