

SOMMER SUPER FINE

Технічна карта продукту

ВИДОБУТОК ДЗВІАКУ

Тип пластини ¹	Тип дослідження ²			сертифікати ³		Споживання звуку									
	Грубоск [мм]	МВт [мм]	ТХ [мм]	№	Дата	Частота обертання аР [Гц]					ти	НРК	SAA	клас	
						125	250	500	1000	2000 рік	4000				
Безпосередньо на підлозі															
SOMMER SUPER FINE	15		15	324526-A	14.05.2015	0,05	0,10	0,25	0,45	0,80	0,65	0,30 (Н)	0,40	0,40	Д
SOMMER SUPER FINE	25		25	331334-A	11.02.2016	0,10	0,20	0,35	0,70	0,85	0,85	0,40 (МГ)	0,55	0,53	Д
SOMMER SUPER FINE	50		50	331335-A	11/02/2016	0,10	0,25	0,45	0,85	0,70	0,95	0,50 (МГ)	0,55	0,56	Д
З повітряним зазором															
SOMMER SUPER FINE	15		45	324527-A	14.05.2015	0,10	0,15	0,45	0,80	0,55	0,60	0,45 (МГ)	0,50	0,49	Д
SOMMER SUPER FINE	15		215	324527-Б	14.05.2015	0,25	0,55	0,55	0,45	0,60	0,70	0,55 (Н)	0,55	0,54	Д
SOMMER SUPER FINE	15		300	324527-С	14.05.2015	0,30	0,55	0,45	0,55	0,60	0,75	0,55 (лівий)	0,55	0,54	Д
SOMMER SUPER FINE	25		75	331334-Б	11.02.2016	0,15	0,35	0,80	0,75	0,70	0,95	0,65 (лівий)	0,65	0,64	С
SOMMER SUPER FINE	25		125	331334-С	11.02.2016	0,15	0,45	0,75	0,60	0,75	0,95	0,65 (Н)	0,65	0,66	С
SOMMER SUPER FINE	25		225	331334-Ф	11.02.2016	0,25	0,65	0,65	0,60	0,80	1,00	0,65 (Н)	0,65	0,66	С
SOMMER SUPER FINE	35		65	331335-Б	11.02.2016	0,15	0,30	0,75	0,85	0,75	0,95	0,60 (МГ)	0,65	0,67	С
SOMMER SUPER FINE	35		85	331335-С	11.02.2016	0,15	0,35	0,75	0,65	0,75	0,95	0,65 (Н)	0,65	0,52	С
SOMMER SUPER FINE	35		235	331335-Д	11.02.2016	0,30	0,70	0,60	0,70	0,90	1,00	0,70 (Н)	0,70	0,72	С
З випивкою вельку															
SOMMER SUPER FINE	15	30	45	324526-Б	14.05.2015	0,20	0,60	1,00	1,00	0,80	0,75	0,85	0,90	0,88	Б
SOMMER SUPER FINE	15	40	300	324527-Д	14.05.2015	0,50	0,85	0,95	1,00	0,85	0,80	0,90	0,90	0,91	А
SOMMER SUPER FINE	25	30	55	324528-Б	14.05.2015	0,25	0,70	1,00	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90	0,91	Б
SOMMER SUPER FINE	25	30	85	324531-Б	14.05.2015	0,35	0,85	1,00	0,95	0,85	0,90	0,95	0,95	0,94	А
SOMMER SUPER FINE	25	60	125	324533-А	14.05.2015	0,50	0,95	0,95	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95	0,93	А
SOMMER SUPER FINE	25	30	200	324531-Д	14.05.2015	0,50	0,85	0,95	1,00	0,90	0,90	0,95	0,95	0,93	А
SOMMER SUPER FINE	25	50	200	331334-Е	11.02.2016	0,50	1,00	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	0,98	А
SOMMER SUPER FINE	25	60*	200	331334-Д	11.02.2016	0,35	1,00	0,90	0,85	0,85	0,95	0,90(п)	0,90	0,89	А
SOMMER SUPER FINE	25	40	225	324533-Б	14.05.2015	0,50	0,90	0,95	1,00	0,85	0,95	0,95	0,95	0,93	А
SOMMER SUPER FINE	35	50	300	324531-Ф	14.05.2015	0,55	0,90	1,00	1,00	0,85	0,95	0,95	0,95	0,94	А
SOMMER SUPER FINE	35	30	65	324534-Б	14.05.2015	0,25	0,60	1,00	0,90	0,80	0,95	0,85	0,85	0,84	Б
SOMMER SUPER FINE	35	40	200	324535-Б	14.05.2015	0,50	0,95	1,00	1,00	0,90	1,00	1,00	0,95	0,94	А
SOMMER SUPER FINE	35	40	300	324535-Д	14.05.2015	0,55	0,90	1,00	1,00	0,90	1,00	0,95	0,95	0,93	А

¹ Фарбування не змінює акустичних властивостей панелей, що підтверджено Istituto Giordano 16.07.2015. Параметри звукопоглинання також важливі для сірих цементних панелей

² «MW» – товщина мінеральної вати на ґрунтовій основі – «ТН» – загальна товщина конструкції від нижнього краю стелі до нижнього краю плити.

³ Всі сертифікати базуються на випробуваннях, проведених Istituto Giordano (Белларія - RN - Італія) відповідно до EN ISO 354:2003.

Монтаж на стелю

З повітряним зазором

З наповнювачем з мінеральної вати

