

SOMMER SUPER FINE

Технічний паспорт продукту

Теплові та акустичні панелі, що містять дуже тонкі мінералізовані деревно-ватні волокна, пов'язані порцелянцем. Деревна ватна волокна шириною 1 мм.

Високоякісні плити для систем звукопоглинання.

Відповідає стандартам EN 13168 та EN 13964.

Плити сертифіковані ANAB-ICEA та NATUREPLUS на еко-біосумісність матеріалу та виробничого процесу. Низький рівень викидів твердих частинок (Eurofins M1 № G14030 ред. А)

Деревина, що використовується для виробництва, походить з культур, вирощених відповідно до системи сталого розвитку (сертифікація ланцюга поставок PEFC™ та FSC®).

Також доступний із сірим порцелянцем [**SOMMER GRAY SUPER FINE**].

Ребро, де D - SC - SL - S4 - RD FR - DT - BT - RDT - RST - PS - PM

кольори акрилових водних фарб, силікатних фарб.

Застосування: підвісні стелі та облицювання стель і стін.



Технічні дані

Стандартний	EN 13168 - EN 13964		
Код позначення	WW-EN13168-L3-W2-T2-S2-CS(10)300-CI3		
Код позначення SOMMER GRAY SUPER FINE	WW-EN13168-L3-W2-T2-S2-CS(10)300-CI1		
Розміри [мм]	2400x600 - 2000x600 - 1200x600 - 600x600		
Товщина [мм]	15	25	35
Вага [кг/ м²]	7.8	11.5	15
Коефіцієнт теплопровідності X _D [Вт/мК]	0,075		
Термічний опір R _D [м² К/Вт]	0,20	0,30	0,45
Опір тиску при 10% деформації на 10 [кПа] - ≥ 300	Звукопоглинання		α _w до 1,00 - NRC до 0.95
Паропроникність g - 5	Довговічність		Клас C
Питома теплоємність c _p [кДж/кгК] - 1.81	Відбиття світла		50,7 - 74,0 (білий 05/15)
Реакція на вогонь 2 - Євроклас B-s1, d0	SOMMER SUPER FINE [%]		
Вміст хлоридів SUPER FINE [%] - <0.06	Відбиття світла		31.2
Вміст хлоридів GRAY SUPER FINE [%] - < 0.35	SOMMER GRAY SUPER FINE [%]		
Довговічність (витримує відносну вологість до 95%)	Викид формальдегіду		Клас E1
			Клас C
	Викиди азбесту		Недоступно

1 Сертифіковано Болонським університетом - LEBC № 8091 редакція. 07.05.2009

2 Реакція на вогонь не змінюється для пофарбованих виробів.

Транспортні дані

розміри	На піддоні	15 мм	25 мм	35 мм
2400x600	листа на піддоні	130,00	88,00	64,00
	м² на піддоні	187,20	126,72	92,16
2000x600	листа на піддоні	130,00	88,00	64,00
	м² на піддоні	156,00	105,60	76,8
1200x600	листа на піддоні	130,00	88,00	64,00
	м² на піддоні	93,60	63,36	46,08
600x600	листа на піддоні	260,00	176,00	128,00
	м² на піддоні	93,60	63,36	46,08

СЕРТИФІКАТИ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1351 | ред. 04.10.2015

ANAB № EDIL 2009_004 ред. 02-е видання. 00 | 07/01/2015

NATUREPLUS № 1007-1511-134-1 | ред. 11.12.2015

FSC® № ICILA-COC-002789 | ред. 14/10/2014

PEFC™ № ICILA-PEFCCOC-000117 ред. 14/10/2014

ICEA № LEED 2015_001 Ред. 00-е видання. 00 | ред. 19/01/2015

ICEA № REC 2015_001 Вид. 00-е видання. 00 | ред. 19/01/2015

ПОСТІЙНА ПРОДУКТИВНІСТЬ № 0407 CPR 755 ред. 3 | ред. 15/09/2014



Дані відповідають фактам на дату видачі. Компанія «Sommerzbi Sp z OO» постійно вдосконалює свою продукцію, тому будь-які зміни до картки можуть бути внесені без попередження.

2016/05 | сторінка 1/3

SOMMERZBI®

Sommerzbi Spotka z OO ul Wonna 2, 60-592 Poznan NIP 7831699756 REGON 302429577 KRS 0000462568 IBAN PL 29 1140 2017 0000 5023 0266