



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 37 від 29.05.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**Грунтовка-протектор PURZINC 2K**

Тип	Цинкова поліуретанова двокомпонентна грунтовка - протектор PURZINC 2K по металу	
Опис продукту	Поліуретанова грунтовка на основі спеціальних смол, з додаванням цинкового порошку високої хімічної чистоти. В комплекті з полізоціанатним затверджувачем.	
Призначення	Грунт-протектор призначений для грунтування поверхонь із металу, мостових металоконструкцій, гідротехнічних споруд, трубопроводів, резервуарів, очисних споруд, промислових та енергетичних установок, портових споруд і морської техніки, автомобілів. Може використовуватися для зовнішніх і внутрішніх робіт.	
Властивості	Утворює на поверхні нанесення гладку антикорозійну плівку, яка захищає поверхню металу від дії вологи і повітря, утворення іржі; Утворює покриття, стійке до дії води, атмосферних впливів, індустриальних масел, побутових миючих засобів; Має ефект «холодного цинкування»; Покриття витримує нагрів до 150°C (короткочасно до 200°C). Вміст цинку в сухій плівці 78±1%. Грунтовка має високу адгезію (зчеплення) до основи.	
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА		
Склад	Поліуретанові смоли, цинк не менше 60%, модифікуючі домішки, ароматичні, ароматичні розчинники.	
Час висихання 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	До відсутності відбитку – 5 год., наносити наступний шар можна через 8 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень. Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) фарби.	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,22-0,25 кг/м ² в 2 шари: 0,3-0,35 кг/м ²	в залежності від пористості поверхні та методу нанесення
Розчинник	СІЛІК Solventor	
Спосіб нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем	
Густина, г/см³	1,85±0,03	
Масова частка нелетких речовин, %	76±2	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Ступінь глянцю	Матова (4 GU при куті виміру 85°)
Колір	Сірий
Фасування, кг	1; 4; 15; 25
ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ	
Умови при нанесенні	<p>Поверхня має бути сухою та чистою. При нанесенні температура повітря, поверхні та фарби не повинна опускатися нижче +5°C. Відносна вологість повітря не має перевищувати 80%. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити ґрунтовку під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p>
Підготовка поверхні	<p>Поверхні, рекомендовано провести дробеструйне очищення. Якщо це не можливо, поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. Іржу та окалину необхідно видалити за допомогою скребка, металевої щітки або іншим зручним способом. Провести матування поверхні з використанням дрібнозернистого абразивного матеріалу. Знежирити розчинником СІЛІК Solventor.</p> <p>Міцні покриття раніше пофарбованих поверхонь необхідно відшліфувати та знепилити. Це необхідно для досягнення кращої адгезії (прилипання) лакофарбового матеріалу.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтовка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



<p>Фарбування</p>	<p>Співвідношення змішування по масі 96 частин основи та 4 частин твердника. Перед застосуванням основу та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно (протягом приблизно 1-3 хвилин) змішати основу з твердником. Для змішування компонентів застосовувати низькообертовий (300-400 об/хв) змішувач з електроприводом. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Найкраще використати продукт протягом терміну життєздатності на протязі 2 годин при +20°C. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникаючи патьоків, зважаючи на те, що товщина сухого шару ґрунтовки по всій поверхні має становити не менше 80 мкм.</p> <p>Після ґрунтування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, неґрунтованих торців чи кутів. Треба ретельно проґрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 8 годин. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це</p>
	<p>впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей.</p> <p>Після висихання, рекомендовано закрити фінішним шаром фарби.</p> <p>При роботі на великих площах та/або протягом тривалого часу, ґрунтовку необхідно періодично перемішувати. Не рекомендується довго тримати тару з відкритою продукцією. Не наносити матеріал під впливом прямих сонячних променів, сильного вітру та атмосферних опадів. Після нанесення покриття не повинно піддаватися впливу атмосферних опадів протягом 12 годин.</p>
<p>Використання та очищення інструментів</p>	<p>Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом.</p> <p>Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК Solventor.</p>
<p>Заходи безпеки</p>	<p>Небезпечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.</p>
<p>Умови зберігання</p>	<p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від -5°C до +35°C. Березти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.</p>



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.

**Утилізація відходів**

Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, неказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.