


PALINAL®

High Technology Paint


FILLER

844.2000

1K грунт для пластика

Однокомпонентный полиуретановый грунт для пластика.

Грунт 844.2000 подходит для ремонта внешних и внутренних деталей автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстрая сушки
- Отличная адгезия



Так как пластмассы по своей природе достаточно неоднородны, рекомендуем всегда делать пробную выкраску перед полной окраской детали.

ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	-	
	Грунт	844.2000	100% по об.
	Отвердитель	-	-
	Разбавитель	-	-

НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	-
	Вязкость DIN/4	10 сек ± 3 сек
	Размер дюзы	1,2 - 1,3
	Давление	1,5-2 HVLP/RP
	Количество слоев	2 тонких слоя
	Межслойная выдержка	10 мин

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	10 мин
	Сушка При 20 °C:	-
	ИК сушка: средние волны	-
	Толщина покрытия	10-15 мкм
	Расход готового к использованию продукта (M ² /кг x 1 мкм)	150

ШЛИФОВКА

	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	-
	Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)	-
	Ручное шлифование по мокрому	-
	Ручное шлифование по сухому	P400 – P600
	Нанесение следующего слоя покрытия	Не более 10-12 мин

СРОК ХРАНЕНИЯ

	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35
---	----------------------	--------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Не использовать продукт при температурах ниже 15°C

ВНИМАНИЕ

Виды пластмасс, которые используются в автомобилях и могут быть окрашены грунтом 844UPP11 | UPP22.

АББРЕВИАТУРА	РАСШИФРОВКА	ДЕТАЛЬ
Термопластмассы		
ABS	Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол	Бампер/Спойлер
EPDM	Этилен-Пропилен-Диен-Метилен	Спойлер/Колесная арка
PP*	Полипропилен	Бампер
Термореактивные пластмассы		
BMC-SMC	Укреплённый полиэстер	Бампер
PUR-RIM	Полиуретан	Бампер
PRFV-GFKM	Пластические материалы, упрочнённые стекловолокном	Все

**необходимо прогреть пластиковую деталь при 60 °C и очистить, чтобы гарантировать отличную адгезию*

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.