

Код Продукту: H36030	Комерційна назва: VPK BIANCO 260 30 GLOSS
Опис: Двохкомпонентна поліуретанова біла матова фарба, тиксотропна і електростатична.	
Властивості	
Основна область застосування	З відмінними властивостями покриття, швидкістю висихання, м'якістю на дотик, вертикальною стабільністю, яка не жовтіє та не змінює колір з часом. Особливо підходить для фарбування деталей які мають гострі кути. Підходить для застосувань в електростатичному розпиленні. Біла матова поліуретанова база для колірування по каталогах RAL, NCS, Verinchrome та ін. Використовується для меблів ванної кімнати, кухонь, міжкімнатних дверей, гардеробів.
Метод Нанесення	Розпилення звичайне, airless, електростатичне, наливом.
Термін придатності	1 рік

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	130-160 г/м ²	В'язкість	35 " +/-3" DIN 6
Вертикальна стабільність	120 г/м ²	Сухий залишок	65 +/-2 %
Каталізатор	B280 50% на вагу, 70% на об'єм.	Питома вага	1,320 +/-0,050 кг/л
Розчинник	P730 20% вага, 30% об'єм.	Блиск	30 +/-3 G
Час життя суміші	>4 год	Ph	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		Тунельне сушіння	
Від пилу	15 хв	Time for Flash Off	20 хв при 30-35°C
На відлип	60 хв		
Шліфування	-	Час сушіння	20 хв при 40-45°C
Наступне покриття	12 год (якщо необхідно)		
Штабелювання	6-8 год	Час охолодження	20 хв при 20-25°C



ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 0

Date: 22/05/2017

Рекомендації щодо нанесення

Нанести 2 шари поліуретанового ґрунту, з проміжком часу 40-60 хв одне від одного, рекомендований G270 - VF BIANCO 227. Після 8-12 год шліфувати шліфувальним папером 220-400 і методом розпилення нанести H36030 - VPK BIANCO 260 30 G, у кількості 130-160 г/м², каталізується 50% з B280 - CAT. B 28 і 20% розчинити з P730 - DILUENTE POL. EXTRA.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
B 400	50% вага, 70% об'єм.	Жовтіюча з часом система.
B180	50% вага, 70% об'єм.	Жовтіюча з часом система.
-	-	-

Альтернативний розчинник

P030AN 20% вага, 30% об'єм.

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
----------	--

Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5 °C до 35 °C.
------------	---