


**FILLER**

# 100F7035 |1111 |2222

## 1К грунт на водной основе (Серый | Белый | Черный)

Однокомпонентный акриловый грунт 100F на водной основе с низким содержанием VOC используется при кузовном ремонте, когда не требуется большая толщина покрытия.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстрая сушки
- Хорошая адгезия к отшлифованному катафорезу, металлу, алюминию, фосфатным листам, гальванизированным листам, стекловолокну, пластмассам типа ABS
- Простота обработки
- Простота нанесения



Благодаря водной основе продукт является неагрессивным и рекомендуется в случаях, когда неизвестно материалами на какой химической основе ранее был окрашен автомобиль. При использовании данного грунта вероятность подрыва материала после завершения ремонта минимальна.

ПОДГОТОВКА		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	Соотношение смешивания	-	-
	Грунт	<b>100F</b>	100% по об.
	Отвердитель	-	-
	Разбавитель	<b>Дистиллированная вода</b>	10-15% по об.

НАНЕСЕНИЕ		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	до 30 дней	-
	Вязкость DIN/4	30 сек ± 3 сек	16 сек ± 1 сек
	Размердюзы	1,4 - 1,5	1,2 - 1,3
	Давление	1,8 - 2,2 HVLP/RP	1,8 - 2,2 HVLP/RP
	Количество слоев	2-3	2
	Межслойная выдержка	10-15 мин	10-15 мин

<b>СУШКА И ВЫДЕРЖКА</b>		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	<b>Выдержка</b>	10-15 мин	10-15 мин
	<b>Сушка</b> При 20 °C: При 60 °C:	30 мин 10 мин	-
	<b>ИК сушка:</b> средние волны	10 мин	-
	<b>Толщина покрытия</b>	80-100 мкм	30-40 мкм
	<b>Расход готового к использованию продукта</b> (м <sup>2</sup> /кг x 1 мкм)	430	380

<b>ШЛИФОВКА</b>		Изолирующий	Мокрый по мокрому
	<b>Орбитальная шлиф. машина (по сухому)</b>	P500	-
	<b>Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)</b>	-	-
	<b>Ручное шлифование по мокрому</b>	-	-
	<b>Ручное шлифование по сухому</b>	P500 – P600	-
	<b>Нанесение следующего слоя покрытия</b> При 20 °C: При 60 °C:	30 мин	20 мин

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ</b>	
	<b>Срок хранения</b> 12 месяцев 5 < °C < 35

## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ГРУНТ <b>100F7035   100F1111   100F222</b>	ИЗОЛИРУЮЩИЙ	МОКРЫЙ ПСМОКРОМУ
	РАЗБАВИТЕЛЬ <b>100D----</b>	РАЗБАВИТЕЛЬ <b>100D----</b>
50 г	5 г	15 г
100 г	10 г	30 г
150 г	15 г	45 г
200 г	20 г	60 г
250 г	25 г	75 г
300 г	30 г	90 г
350 г	35 г	105 г
400 г	40 г	120 г
450 г	45 г	135 г
500 г	50 г	150 г
600 г	60 г	180 г
700 г	70 г	210 г
800 г	80 г	240 г
900 г	90 г	270 г
1000 г	100 г	300 г



Для большей антикоррозионной защиты рекомендуется наносить продукт на антикоррозионные грунты или катафорез.

### ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использовать продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности.