

**ОПИС ПРОДУКТУ**

Високоякісна легка самовирівнююча швидковисихаюча оздоблювальна поліефірна шпаклівка преміум-класу для кузовного ремонту. Ідеально підходить для нанесення на великі поверхні, а також для швидкого кузовного ремонту. Можна застосовувати в якості наповнюючої шпаклівки.

- Легко перемішується і наноситься - має властивість самовирівнювання.
- Найкоротший час затвердіння серед аналогів.
- Легко шліфується, утворюючи гладку поверхню без пор.
- На 95% скорочена усадка матеріалу по відношенню до стандартних продуктів.
- Низька питома вага.
- Висока адгезія до оцинкованої сталі та алюмінію.

Колір: світло-зелений

Ступінь блиску: мат

Щільність: 1,27 (+/- 0,03) кг/л

ВМІСТ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН

VOС для суміші = 30 [г/л]

Продукт відповідає вимогам директиви Євросоюзу (2004/42/WE/ІІВ), яка для цієї категорії продуктів (b) визначає граничні значення вмісту летких складових на рівні 250 [г/л].

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь і може наноситися на:

- Сталь та алюміній попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь попередньо матована та знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лако-фарбові покриття в хорошому стані.

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПРОЦЕС НАНЕСЕННЯ**ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ**

Шпаклівка :100

Затверджувач: 2

Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів.

Кожен шар має затвердіти. Поверхню необхідно шліфувати перед нанесенням чергового шару.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 4 - 6 хв. при 20 С.

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА

5-7 хв. на кв, залежно від товщини шару та технічних характеристик обладнання ІR. Не перевищувати температури 60 о С. Дотримуватися рекомендацій виробника обладнання ІR.

Увага: перед початком сушіння ІR почекати бл. 5 хв.

ШЛІФУВАННЯ

- чорнове (по сухому): P100 ÷ 180

- фінішне (по сухому): P180 ÷ 320