



Двокомпонентна поліефірна шпаклівка, що наповнює, з добавкою алюмінію. Рекомендується для кузовного ремонту елементів схильних до перепадів температур і механічного навантаження. Може застосовуватися для заповнення як значних глибоких ушкоджень, так нанесення на великі поверхні. У комплекті затверджувач для поліефірної шпаклівки.

- Гарна теплопровідність.
- Відмінна адгезія до різних видів металу.
- Дуже легко шліфується, не забиваючи абразив.

Колір: темно-сірий

Ступінь блиску: мат Щільність: 1,82 (+/- 0,03) кг/л

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь.

- Сталь та алюміній попередньо матовані та знежирені;
- Оцинкована сталь попередньо матована та знежирена;

Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80-P120.

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПРОЦЕС НАНЕСЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ :

Поліефірна шпаклівка, рекомендується для кузовного ремонту елементів схильних до перепадів температур.

Шпаклівку можна наносити декількома тонкими шарами.

Кожен шар має затвердіти.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 4÷7 хвилин при 20 о С.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Шпаклівка 100

Затверджувач 2

Компоненти мішати до моменту отримання суміші однорідного кольору. Перемішувати акуратно, щоб у суміші не утворювалися бульбашки повітря.

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА IR

5-7 хвилин на кв, залежно від товщини шару та технічних характеристик обладнання IR.

Не перевищувати температури 60оС.

Дотримуватися рекомендацій виробника обладнання IR.

Увага: перед початком сушіння IR почекати близько 5 хвилин.

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ

20÷30 хвилин при 20°С.

Температура нижче 20 о С значно збільшує час затвердіння.

ШЛІФУВАННЯ

- чорнове (по сухому) P80÷120
- фінішне (по сухому) P120÷P320