

**ОПИС ПРОДУКТУ**

Високоякісна двокомпонентна конструкційна поліефірна шпаклівка армована скловолокном. Рекомендується для заповнення великих вм'ятин і дірок у транспортних засобах, причепах і напівпричепах. У комплекті затверджувач для поліефірної шпаклівки.

- Відмінна адгезія до металів.
- Висока твердість і еластичність.
- Дуже короткий час затвердіння.
- Хороша якість поверхні після шліфування.

Колір: світлий, зелено-сірий

Ступінь блиску: мат

Щільність: 1,82(+/- 0,03)кг/л

ВМІСТ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН

VOC для суміші = 46 [г/л]

Продукт відповідає вимогам директиви Євросоюзу (2004/42/ЄС/ІІВ), яка для цієї категорії продуктів (b) визначає

граничні значення вмісту летких складових на рівні 250 [г/л].

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь і може наноситися на:

- Сталь і алюміній попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь попередньо матована і знежирена.
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.
- Старі лако-фарбові покриття в хорошому стані.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Шпаклівка :100

Затверджувач: 2

Компоненти змішувати до моменту отримання суміші однорідного кольору. Перемішувати акуратно, щоб у суміші не утворювалися бульбашки повітря.

Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів.

Кожен шар має затвердіти. Поверхню необхідно шліфувати перед нанесенням чергового шару.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 4 - 6 хв. при 20 С.

ШЛІФУВАННЯ

- чорнове (по сухому) P80÷120

- фінішне (по сухому) P120÷P320

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ

20÷30 хвилин при 20°C.

Температура нижче 20 о С значно збільшує

час затвердіння.

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА IR

Не рекомендується.

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білястості або знебарвлення базової фарби/емалі/покровного лаку!
- Під час роботи з продуктами 2K слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Обережати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні бути добре вентильовані.
- Мити інструменти безпосередньо після нанесення шпаклівки.

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати за температури довкілля від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, подалі від джерел вогню, тепла і сонячних променів. Берегти від перегрівання!

УВАГА:

1. Після застосування, ємність з продуктом слід негайно закрити!
2. берегти затверджувач від морозу та вологи!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

ACC PUTTY GLASS FIBER 730 - конструкційна
поліефірна шпаклівка

- 12 місяців від дати виробництва
- 18 місяців від дати виробництва