



ОПИС ПРОДУКТУ

Багатофункціональна легка поліефірна шпаклівка преміум класу для якісного кузовного ремонту. Поєднує властивості наповнювальної та оздоблювальної шпаклівок. Завдяки наявності в складі спеціальних гранул нової генерації має невелику питому вагу, що дає можливість наносити її на великі поверхні

- Маслоподібна консистенція дає змогу легко перемішувати та наносити шпаклівку на різні види поверхні.
- Легко шліфується, утворюючи гладку поверхню без пор.
- Під час обробки не забиває абразивний папір.
- Просихає рівномірно і повністю, що виключає просідання матеріалу.
- Має відмінну адгезію до різних видів металу.

Колір: білий

Ступінь блиску: мат

Щільність: 1,3 (+/- 0,03) кг/л

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь.

- Сталь і алюміній попередньо матовані та знежирені
- Оцинкована сталь попередньо матована та знежирена
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки
- Старі лако-фарбові покриття в хорошому стані

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Шпаклівка :100

Затверджувач: 2

Компоненти змішувати до моменту отримання суміші однорідного кольору. Перемішувати акуратно, щоб у суміші не утворювалися бульбашки повітря.

Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів.

Кожен шар має затвердіти. Поверхню необхідно шліфувати перед нанесенням чергового шару.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 4 ÷ 6 хв. при 20 С.

ШЛІФУВАННЯ

- чорнове (по сухому) P120÷P180

- фінішне (по сухому) P220÷P320

Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

СУШКА

20 ÷ 30 хвилин при 20°C.

Температура нижче 20 о С значно збільшує час затвердіння.

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА IR

5÷7 хв. на кв, залежно від товщини шару і технічних характеристик обладнання IR. Не перевищувати температури 60 о С. Дотримуватися рекомендацій виробника обладнання IR. Увага: перед початком сушіння IR почекати бл. 5 хв.

НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ:

- Двокомпонентну поліефірну шпаклівку
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпаклівку, що пневморозпилюється
- Двокомпонентні акрилові ґрунти
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби\емалі\покровного лаку!

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати за температури довкілля від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, подалі від джерел вогню, тепла і сонячних променів. Берегти від перегрівання!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

ACC PUTTY MULTI LIGHT 722

- 12 місяців від дати виробництва