

ACC PUTTY ULTRA LIGHT 755**ОПИС ПРОДУКТУ**

Ультралегка поліефірна шпаклівка преміум класу для кузовного ремонту з відмінною адгезією до оцинкованої сталі, голої сталі та алюмінію. Відрізняється чудовими наповнювальними властивостями і виключно легко шліфується.

- Ідеально підходить для ремонту великих поверхонь.
- Ультралегка формула - мінімальна вага, ідеально підходить для великих поверхонь
- Відмінні наповнювальні властивості.
- Дуже висока адгезія до металів, включаючи оцинковану сталь.
- Чудово шліфується не забиваючи абразив.
- Легко змішується і наноситься.

Колір: зелений

Ступінь блиску: мат

Щільність: 1,04 (+/- 0,03) кг/л

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь.
- Сталь і алюміній попередньо матовані та знежирені
- Оцинкована сталь попередньо матована та знежирена.
- знежирена
- Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки
- Старі лако-фарбові покриття в хорошому стані

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові й нітроцелюлозні продукти.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Шпаклівка :100
Затверджувач: 2

Компоненти змішувати до моменту отримання суміші однорідного кольору. Перемішувати акуратно, щоб у суміші не утворювалися бульбашки повітря.

Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів.

Кожен шар має затвердіти. Поверхню необхідно шліфувати перед нанесенням чергового шару.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 4 ÷ 6хв. при 20 С.

ШЛІФУВАННЯ

- чорнове (по сухому) P100 ÷ 180
- фінішне (по сухому) P180 ÷ P280

СУШКА

20 ÷ 30 хвилин при 20°C.

Температура нижче 20 о С значно збільшує час затвердіння.

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА IR *

5÷7 хв. на кв, залежно від товщини шару та технічних характеристик обладнання IR.

Не перевищувати температури 60 о С. Дотримуватися рекомендацій виробника обладнання IR.

Увага: перед початком сушіння IR почекати бл. 5 хв.

На шпалівку можна наносити:

- Двокомпонентну поліефірну шпаклівку
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпаклівку, що пневморозпилюється
- Двокомпонентні акрилові ґрунти
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості або знебарвлення базової фарби/емалі/покривного лаку!
- Під час роботи з продуктами 2K слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Обережати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні бути добре вентильовані.
- Мити інструменти безпосередньо після нанесення шпаклівки.

ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати за температури довкілля від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, подалі від джерел вогню, тепла і сонячних променів. Берегти від перегрівання!

УВАГА: 1. Після застосування, ємність з продуктом слід негайно закрити!

2. берегти затверджувач від морозу та вологи!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ**ACC ULTRA LIGHT 755**

- 12 місяців від дати виробництва

- 18 місяців від дати виробництва