

ACC PUTTY MULTI ONE 711



КОЛІР: бежевий

РІВЕНЬ блиску: матовий

Щільність: 1,16 (+/- 0,03) кг/л

ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісна двокомпонентна багатофункціональна поліефірна шпаклівка преміум класу, призначена для швидкого кузовного ремонту. Поєднує в собі властивості наповнювальної та оздоблювальної шпаклівок.

Ідеально підходить для заповнення порожнин і нерівностей на різних поверхнях з металу, також елементах із пластмас, схильних до деформації та вібрації.

Характеризується високою еластичністю, легкістю і консистенцією типу глейз.

- Висока еластичність.
- Відмінна адгезія до всіх типів основ, включаючи пластмаси.
- Дуже гладка поверхня після нанесення і шліфування.
- Ідеально підходить для використання на великих поверхнях завдяки низькій питомій вазі.
- Має самовирівнювальні властивості.
- Дуже легко шліфується.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь:

- Поверхні з пластмас (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PURUP-GF).
- Сталь та алюміній попередньо матовані та знежирені.
- Оцинкована сталь попередньо матована та знежирена.
- Проглифовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки, акрилові та епоксидні ґрунтовки.

- Старі лако-фарбові покриття в хорошому стані.

Рекомендуємо наждачний папір P80÷P120.

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні, акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Шпаклівка :100

Затверджувач: 2

Компоненти змішувати до моменту отримання суміші однорідного кольору. Перемішувати акуратно, щоб у суміші не утворювалися бульбашки повітря.

Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів.

Кожен шар має затвердіти. Поверхню необхідно шліфувати перед нанесенням чергового шару.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 5 ÷ 7хв. при 20 С.

Шпаклівку слід наносити в кілька тонких шарів. Кожен шар має затвердіти. Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм

ШЛІФУВАННЯ

Чорнове (по сухому): P100÷P120.

Фінішне (по сухому): P120÷P320.

ЧАС ЗАТВЕРДІННЯ

25÷35хв. при 20°С.

Температура нижче 20 С значно збільшує час затвердіння.

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА IR *

5÷7 хв. на КВ, залежно від товщини шару і технічних характеристик обладнання IR. Не перевищувати температури 60 о С. Дотримуватися рекомендацій виробника обладнання IR. Увага: перед початком сушіння IR почекати близько 5 хвилин.

*не стосується елементів із пластмас!

НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ:

- Двокомпонентну поліефірну шпаклівку
- Двокомпонентну пневморозпилювальну поліефірну шпаклівку, що пневморозпилюється
- Двокомпонентні акрилові ґрунти
- Двокомпонентні епоксидні ґрунти

ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ

- Надмірна кількість затверджувача може призвести до білуватості ЛФП.
- Під час роботи з продуктами 2К слід використовувати справні засоби індивідуального захисту.
- Обережати очі та дихальні шляхи.
- Приміщення повинні бути добре вентильовані.
- Мити інструменти безпосередньо після нанесення шпаклівки.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Компоненти продукту слід зберігати за температури навколишнього середовища від 15 до 25°C у щільно закритих ємностях, у сухих прохолодних приміщеннях, подалі від джерел вогню, тепла та сонячних променів.

УВАГА:

1. після застосування, ємність з продуктом слід негайно закрити!
2. берегти затверджувач від морозу та вологи!

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

ACC PUTTY MULTI ONE 711 поліефірна шпаклівка

- 12 місяців від дати виробництва.
- 18 місяців від дати виробництва.