



Конструкційна поліефірна шпаклівка з вугле-скловолокном, еластична. В комплекті затверджувач для поліефірної шпаклівки.

ОПИС ПРОДУКТУ

Високоякісна поліефірна шпаклівка армована вуглеволокном і скловолокном. Рекомендується для заповнення великих вм'ятин і дірок в автотранспортних засобах. Має гарну теплопровідність. Завдяки підвищеній еластичності, порівняно зі стандартними конструкційними шпаклівками, може наноситися на пластмасові елементи кузова.

- Висока міцність і еластичність.
- Хороша теплопровідність.
- Легко шліфується, утворюючи гладку поверхню без пор.
- Під час обробки не забиває абразивний папір.
- Володіє хорошими адгезійними властивостями до різних видів металу і пластмас.

Колір: чорний

Ступінь блиску: мат

Щільність: 1,80 (+/- 0,03) кг/л

ВМІСТ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН

VOC для суміші = 41 [г/л]

Продукт відповідає вимогам директиви Євросоюзу (2004/42/WE/ІІВ), яка для цієї категорії продуктів (b) визначає граничні значення вмісту летких складових на рівні 250 [г/л].

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Шпаклівка має гарну адгезію до різних поверхонь.

Сталь та алюміній попередньо матовані та знежирені

Оцинкована сталь попередньо матована та знежирена

Прошліфовані скло-поліестрові ламінати (GFK/GRP), поліефірні шпаклівки поліефірні шпаклівки

Рекомендуємо шліфувальний абразив градацією P80÷P120.

УВАГА: Шпаклівку не слід наносити на реактивні ґрунти, однокомпонентні акрилові та нітроцелюлозні продукти.

ПРОЦЕС НАНЕСЕННЯ

Шпаклівку можна наносити в кілька тонких шарів.

Кожен шар має затвердіти. Поверхню необхідно шліфувати перед нанесенням чергового шару.

Не перевищувати загальної товщини шарів 3 мм.

Життєздатність суміші: 3 - 6 хв. при 20 С.

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Шпаклівка 100

Затверджувач 2

Компоненти мішати до отримання суміші однорідного кольору.

Перемішувати акуратно, щоб уникнути утворення повітряних бульбашок

ШЛІФУВАННЯ

- чорнове («по сухому») P80 ÷ 120

- фінішне («по сухому») P120 ÷ P240

ІНФРАЧЕРВОНА СУШКА IR

Не рекомендується!