

Повністю аліфатичне поліуретанове верхнє покриття, спеціально розроблене для закриття всіх пор гранул

EAN-code
6151154454479



Варіанти упаковки

4kg, 20kg

Опис

PoreFILLER® P-1K Повністю аліфатичне поліуретанове верхнє покриття, спеціально розроблене, стійке до екстремального постійного контакту з водою та є 100% водонепроникним. Після нанесення кам'яного килима, він є заповнювачем пор, який закриває всі пори його гранул.

PoreFILLER® P-1K Після повного затвердіння на поверхні кам'яного килима утворюється прозорий плівковий шар.

PoreFILLER® P-1K твердне під впливом вологи в атмосфері. Матеріал базується на технології екстремальної водостійкості Pore Filler з модифікованою реологією, щоб його можна було застосовувати, коли потрібна тиксотропія. Він не жовтіє/копір не змінюється під впливом сонячного світла. Він базується на чистій еластомерній, гідрофобній, аліфатичній поліуретановій смолі, що забезпечує відмінну стійкість до механічних, хімічних, термічних впливів, УФ-випромінювання, постійного контакту з водою та екстремальних погодних умов.

• Не залишайте кришку упаковки відкритою під час фази нанесення, і відкритий продукт можна зберегти для наступного застосування, використовуючи метод відкриття та закриття кришки упаковки.

Важливі особливості

- ✓ Готовий до використання
 - ✓ Дуже гідрофобний
 - ✓ Висока стійкість до сонячного світла
 - ✓ Повністю аліфатичний
 - ✓ Через постійний контакт з водою та дощовою водою не виникає плям від вапна або хлору
 - ✓ Запобігає росту грибків та бактерій
 - ✓ Він прозорий і покриває 100% всіх пор за одне нанесення
- Зовнішній вигляд після затвердіння** > Сатиновий матовий вигляд після висихання та не відображає світлові відблиски.
- Очищення** > Можна виконувати за допомогою мийки, сушарки та машин з великими щітками для чищення.

Типи упаковки

4kg, 20kg

Опис палети

4 кг	125шт X 4кг	Всього 500кг
20 кг	30шт X 20кг	Всього 600кг

Витрата

0,4 - 0,8 mm	300 gr	2 - 3 mm	650 gr
0,8 - 1,2 mm	400 gr	2 - 4 mm	800 gr

Особливості та переваги

- Водонепроникність
- Стійкість до безперервного контакту з водою
- Без слідів від шин
- Без пожовтіння
- Формує водонепроникне покриття на всіх вологих підлогах
- Формує водонепроникне покриття в басейнах, ванних кімнатах та всіх вологих підлогах
- Без розчинників, 100% тверді речовини
- Повністю аліфатичний, без пожовтіння в результаті впливу ультрафіолетових променів
- Міцне і рівномірне зчеплення по всій поверхні
- Дуже висока стійкість до механічних навантажень (висока міцність на розрив та стійкість до абразивів)
- Відмінна стійкість до погодних умов та ультрафіолетових променів
- Відмінна термостійкість, продукт ніколи не м'якне
- Максимальна робоча температура 80°C, максимальна температура удару 200°C
- Стійкість до холоду: плівка залишається еластичною навіть при -40°C
- Відмінні механічні властивості
- Трансмісія водяної пари
- Видатна стійкість до хімічних речовин
- Видатна стійкість до гідролізу та окиснення
- Абсолютно без піноутворення
- Комфортне застосування

Області застосування

- Всі вологі поверхні
- Басейн
- Автосалон
- Тераси, Балкони
- Кухня
- Ванни, туалети, душові
- Житлові приміщення
- Внутрішні / зовнішні приміщення

Технічні дані

Життєздатність ± 30 хвилин (20 °C)

Час висихання на дотик ± 7 годин (25 °C)

Час висихання ± 24 годин (25 °C)

Можна ходити після ± 24 годин

Робоча температура (-40 °C) - (+80 °C)

Прискорений тест на стійкість до атмосферних впливів QUV

(6 годин ультрафіолетового випромінювання при 70°C (лампи UVB) і 6 годин COND при 60°C) - понад 4000 годин.

Процедура нанесення

- Виконуйте нанесення жорстким гумовим склоочисником.
- Постійно тягніть склоочисник прямо і сильно.
- Не залишайте зайвого шару на поверхні нанесення.
- Щоразу, коли ви видаляєте зайвий шар з поверхні склоочисником, видаляйте надлишок шару зі свого склоочисника.
- Під час фази нанесення переконайтеся, що на поверхні є однорідний шар, нерівномірний зайвий шар залишає слід.
- Не залишайте кришку упаковки відкритою під час фази нанесення, а відкритий продукт можна зберегти для наступного застосування, використовуючи метод відкриття та закриття кришки упаковки.
- Легко наноситься склоочисниками.
- Ніколи не наносьте пензлем!