

Аліфатичне поліуретанове сполучне, спеціально розроблене для нанесення кам'яного килима на підлогу

EAN-code
6151152471454



Варіанти упаковки

A-8kg, B-12kg

Опис

GardenDEC® AL-2K Аліфатичне поліуретанове сполучне, спеціально розроблене для нанесення кам'яного килима на підлогу, яке твердне під впливом вологи в атмосфері. Це 100% твердих речовин, низька в'язкість та гідрофобність із відмінною адгезією для зовнішнього застосування кам'яного килима. Має швидке затвердіння та є нетоксичним (нульовий вміст ЛОС). Відмінна стійкість до механічних, хімічних, термічних впливів, УФ-випромінювання, постійного контакту з водою та екстремальних погодних умов.

Колір сполучного: (Комп. А темно-коричневий) - (Комп. В прозоро-жовтий)

Застосування: Рекомендовано для темного кольору каменю, гранул

- Для нанесення потрібно змішати 6% ваги сполучного продукту з кольоровою кварцовою та мармуровою крихтою. Якщо інфраструктура потребує гідроізоляції в застосуваннях кам'яного килима, PoreFILLER® P-1K слід наносити під шар кам'яного килима.

Важливі особливості

- ✓ GardenDEC® AL-2K ідеально підходить для використання в холодну погоду
- ✓ Спеціально розроблено для зимового сезону
- ✓ Через постійний контакт з водою та дощовою водою не виникає плям від вапна або хлору
- ✓ Запобігає росту грибків та бактерій
- ✓ Дуже гідрофобний
- ✓ Висока стійкість до сонячного світла
- ✓ Без запаху

Типи упаковки

A-8kg, B-12kg

Опис палети

A Комп.	8 кг	60шт X 8кг	Всього 480кг
B Комп.	12 кг	60шт X 12кг	Всього 720кг

Особливості та переваги

- Без розчинників: підходить для застосування в закритих приміщеннях
- Стійкість до ультрафіолетових променів
- Високий гідрофобний ефект
- Відмінні механічні властивості
- Міцний зв'язуючий агент для гранул
- Видатна стійкість до хімічних речовин
- Видатна стійкість до гідролізу та окиснення
- Абсолютно без піноутворення
- Комфортне застосування

Області застосування

- На відкритому повітрі
- Автостоянки та гаражі
- Площі та парки
- Області з великим автомобільним рухом
- Проїзди, тераси, узбіччя басейнів
- Доріжки та проходи
- Тераси та балкони
- Зони для відпочинку на відкритому повітрі
- Ідеально для доріжок
- Гаражні рампи
- Велосипедні доріжки
- Паркові зони
- Пішохідні переходи
- Другорядні дороги

Технічні дані

Життєздатність	± 25 хвилин (20 °C)
Час висихання на дотик	± 2 годин (25 °C)
Час висихання	24 годин (25 °C)
Можна ходити після	8 годин
Робоча температура	(-40 °C) - (+80 °C)
Співвідношення змішування	Співвідношення 1/1,5 (1000gr A + 1500gr B)

Витрата

- Витрата 6% від ваги сухих гранул.
- Точне співвідношення залежить від вмісту пилу в гранулах.

Процедура нанесення

Очистіть поверхню за допомогою мийки високого тиску, якщо можливо.

Видаліть забруднення маслом, жиром та воском. Цементне молоко, відшаровані частинки, засоби для зняття форм, затверділі мембрани також необхідно видалити. Поверхня нанесення має бути сухою.

Грунтування: Грунтування необхідне, коли нанесення відбувається на непористі основи, такі як керамічна/глазурована плитка. У цьому випадку використовується Primer-D 1K.

Під час нанесення кам'яного килима для підлоги:

- Для більш комфортного нанесення, обприскуйте свій шпатель сумішшю 20% води для миття скла та 80% водопровідної води.
- Часто очищайте свій шпатель целюлозним розріджувачем під час фази нанесення.