

Capatect Mosaikputz

Атмосферостійка декоративна штукатурка з кольоровими гранулами.



Опис продукту

Сфера застосування	Готова до застосування, атмосферостійка, стійка до механічного навантаження, декоративна штукатурка з кольоровими гранулами 1,0-1,6 мм для зовнішніх і внутрішніх робіт.	
Властивості	■ Атмосферостійка. ■ Стійка до механічних навантажень. ■ Легка в нанесенні. ■ Спеціально підібрана комбінація світлостійких наповнювачів та в'язучого. ■ Структурний наповнювач – гранули кольорового кварцового піску.	
Упаковка/Розмір тари	Відро 25 кг	
Колірні відтінки	10 готових відтінків SOTTON - індивідуальний.	
Зберігання	В прохолодному місці, але не нижче + 5°C та не вище +35°C в приміщенні на піддонах. Березти від прямого сонячного проміння. Гарантійний термін зберігання в оригінальній упаковці: 24 місяці з дати виготовлення.	
Технічна характеристика	■ Еквівалент дифузії повітряного шару s_{dH_2O}: ■ Коефіцієнт водопоглинання: ■ Морозостійкість:	на Capatect Standard Klebe- und Armierungsmasse 176 макс. 0,4 м. $< 6\%$, $w < 0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot h_{0,5})$ по DIN EN 1062 більше F75

Застосування

Підготовка основи	Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, вибоїни оштукатурити. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 1 см. Для старих штукатурок необхідна зміцнююча ґрунтовка Capatect Standard UniGrund або Capatect Standard SilikatGrung. Глянцеві поверхні, бетон або армований шар системи утеплення необхідно заґрунтувати адгезійним ґрунтом Capatect Standard PutzGrund 605, затонованим згідно обраного дизайну штукатурки Capatect Mosaikputz.
-------------------	--



Метод нанесення	Capatect Mosaikputz нанести рівномірним шаром сталевую нержавіючою кельмою, видалити зайве, залишивши шар в товщину зерна. Відразу після цього затерти поверхню сталевую нержавіючою кельмою, здійснюючи рівномірні рухи кельмою по поверхні. Для отримання рівномірної поверхні варто матеріал наносити методом «мокре по мокрому». Через використання натуральних кольорових наповнювачів можливе незначне відхилення колірного тону, тому на дотичних поверхнях необхідно використовувати матеріал з однієї партії або заздалегідь змішати необхідну кількість матеріалу з різних партій. Для роботи необхідно використовувати лише чистий інструмент. Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні, тому використовуйте завжди однакові терки для структурування поверхні. Capatect Mosaikputz готова до застосування. Вміст ємності ретельно перемішати міксером на низьких обертах до отримання однорідної маси.
Витрата	Приблизно 4,5 кг/м² (при кривизні поверхні до 1,5 мм на 1 п.м.). Точна витрата визначається шляхом тестового нанесення на об'єкті.
Умови застосування	Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна опускатись нижче + 5 °C та підійматись вище +30 °C. Не наносити при прямому сонячному промінні та при сильному вітрі та дощі.
Період висихання	Для захисту від впливу дощу на етапі сушіння при необхідності накрийте робочу поверхню брезентом. При помірній погоді штукатурка стає сухою і еластичною через 24 години і повністю висихає приблизно через 1 тиждень. Штукатурка сохне фізично, тобто за рахунок утворення плівки дисперсії і випаровування вологи. Тому сушка затримується, особливо в холодну пору року і при високій вологості повітря.
Підготовка матеріалу	Робочі інструменти відразу після застосування помити водою. Вміст ємності ретельно перемішати мішалкою на повільних обертах до отримання однорідної маси. При механізованому нанесенні слід керуватися інструкцією по експлуатації обладнання.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми.Зберігати в недоступному для дітей місці. При потрапленні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потрапленні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потраплення в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечника. Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, кlinkерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого блакиттю або емаллю. Бризки та підтйоки ґрунтовки на поверхнях відразу змити водою.Capatect Standard PutzGrund 605 тонується в установці ColorExpress в усі відтінки колірних колекцій: від світлих тонів до тонів з коефіцієнтом яскравості 70. Capatect Mosaikputz не призначений для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води.
Утилізація	Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).
Дані з безпеки / маркування при транспортуванні	ЕАК 170704
Інше маркування	Див. також "Паспорт безпеки" В рамках даної технічної інформації по обробці усіх основ, що зустрічаються на практиці. Якщо обробляються основи, що не вказані у даній технічній інформації, то слід звернутись до нас або до наших технічних співробітників.

Технічна інформація · Видання: липня 2021

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у даному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.