



"ADI UPP" - це італійська якість та безмежний вибір кольорів по ціні від 800 грн. за банку.

**Доступні понад 100 000 кольорів!**

Скачайте додаток за QR –кодом і отримайте довічний безкоштовний підбір



[Програма підбору ADI UPP](#)

[Цінове доповнення до програми](#)

**СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІШУВАННЯ:**

100% фарби - 60% розріджувача ADT.44001.

**ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ ЧІТКОГО КОЛЬОРУ, ПОТРІБНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ОРИГІНАЛЬНІ ПРОДУКТИ:**

розріджувач ADT.44001;

грунти: ADF.20501, ADF.20511, ADF.20521, AD009L-G, AD009D-G.

лаки: ADC.00101, AD0/1.

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАНЕСЕННЮ БАЗИ:**

- 1 шар рекомендуємо наносити дуже легким і тонким. Відстань від поверхні нанесення повинна становити 20 см, якщо фарбопульт RP, то тиск повітря повинен бути налаштований на 3,5-4 бар, якщо фарбопульт HLVP-LVLP, то тиск повітря повинен бути налаштований на 1,8 – 2,2 бар. Сопло – 1,2 – 1,3 мм.

- наступним кроком є нанесення 2 стандартних шарів, інтервал між якими має становити 5-10 хвилин. В даному випадку продукт наноситься до того моменту, поки не буде досягнуто необхідний рівень покриття. Відстань від поверхні повинна становити 10-15 см.

- фінальний шар – напилення по всій поверхні: нанесіть 1 дуже легкий та однорідний шар. Останній шар – напилення, наноситься по всій поверхні в момент, коли емаль стане практично матовою (3-4 хвилини після її нанесення при 20°C), дотримуючись при цьому правил зазначених у розділі технічної інформації під назвою «Напилення»

**ВАЖЛИВО:**

Для кожної формули використовувати грунт під відтінок фарби, який указаний в програмному забезпеченні. Фарба повинна наноситись на добре відшліфований та висушений грунт.

\*Фарба обміну та поверненню не підлягає.

\*Відтінок кольору фарби зразка напряму пов'язаний з багатьма факторами: кількості та якості розчинника; способу нанесення фарби; розміру дюзи краскопульта та тиску повітря; температури та вентиляційної системи.

## Стандартні системи ремонту ADI UPP

### ПЛАСТИКОВІ ДЕТАЛІ

#### ОЧИЩЕННЯ

Очисник перед фарбуванням (AD 025)

Антистатичні і знежирюючі серветки для пластика Novoclean (NC 25)



1X



Scotch Brite (сірий)



1X



Витерти досуха



#### АДГЕЗІЙНИЙ ГРУНТ

Грунт для пластика 1K (AD 027)

крім PP і PE!




готовий до нанесення



1,3 - 1,4



1 - 2




20 - 30 хв.



#### НАПОВНЮВАЧ

Акриловий грунт 4+1 HS (AD 009)  
Світло-сірий (AD009L-G/1), сірий (AD 009M-G), темно-сірий (AD009D-G)

Акриловий грунт 5:1 HS (ADF11)  
Сірий (ADF11G), чорний (ADF11B), білий (ADF11W), світло-сірий, темно-сірий



4:1:0 -1  
5:1:0 -1



1,7-1,9



макс. 2



60°C 30 хв.



P 400

Розчинник ADI універсальний (AD021)

Розчинник ADI універсальний (AD021)

Затверджувач для грунту 4:1 HS (AD 010)


Затверджувач для грунту 5:1 HS ADH11



#### ОБРОБНЕ ПОКРИТТЯ

Система Base 1K

Розчинник АДТ. 44001




1 : 0,6



1,3 - 1,4



2 - 3



до матового стану



#### ПРОЗОРИЙ ЛАК

Лак Diamant (AD 003)

Затверджувач для лаку Diamant HS (AD007)

Розчинник ADI універсальний (AD 021)

Пластифікатор Elastic additive (AD 028)



2 : 1 : 0,2



1,3 - 1,4



2



60°C 30 - 40 хв.



15 хв.



## Стандартні системи ремонту ADI UPP

### НОВІ ДЕТАЛІ

#### ОЧИЩЕННЯ

Очисник перед фарбуванням (AD 025)



1X



Витерти досуха



P220-320



1X




Витерти досуха



#### АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ

Грунт 1K (AD 027)



1 : 0,1



1,4 - 1,6



2



15 - 20 хв.



#### НАПОВНЮВАЧ

Акриловий грунт 4+1 HS (AD 009)  
Світло-сірий (AD009L-G/1), сірий  
(AD 009M-G), темно-сірий  
(AD009D-G)

Акриловий грунт 5:1 HS (ADF11)  
Сірий (ADF11G),  
чорний (ADF11B), білий (ADF11W),  
світло-сірий, темно-сірий



4:1:0 -1

5:1:0 -1



1,7-1,9



2 - 4



60° C 30 хв.



P 400

Розчинник ADI універсальний  
(AD021)

Розчинник ADI універсальний  
(AD021)

Затверджувач для грунту 4:1 HS  
(AD 010)


Затверджувач для грунту 5:1 HS  
ADH11



#### ОБРОБНЕ ПОКРИТТЯ

Система Base 1K

Розчинник  
АДТ. 44001



1 : 0,6



1,3 - 1,4



2 - 3



до матового  
стану



#### ПРОЗОРИЙ ЛАК

Лак на вибір:  
Лак D40 MS (AD001), лак Crystal (AD0216), лак D50 HS (AD002),  
лак Diamant (AD003), лак D60 UHS (AD004U/1)



2 : 1 : 0-0,5



1,3-1,4



1,5 - 2



60° C 30 - 40 хв.



15 хв.

Затверджувач для лаку:  
D40 MS (AD005), Crystal (AD00516), D50 HS (AD006),  
Diamant (AD007), D60 UHS (AD008U)

Розчинник  
ADI універсальний (AD 021)



## Стандартні системи ремонту ADI UPP

### РЕМОНТНІ ДЕТАЛІ

#### ОЧИЩЕННЯ

Очисник перед фарбуванням (AD 086)



1X



Витерти досуха



P120



1X



Витерти досуха



#### ШПАТЛЮВАННЯ

Шпатлівка:

Glass (AD 014)

Alu (AD015)


Full (AD016)

Soft (AD013)

Multilight (AD011)

Extra Light (AD020)

Flex для бамперів (AD019)



1,5 - 3% по вазі



20° C 20 - 30 хв.



4 - 6 хв.




P 120-220-320



#### НАПОВНЮВАЧ

Акриловий ґрунт 4+1 HS (AD 009)  
Світло-сірий (AD009L-G/1), сірий  
(AD 009M-G), темно-сірий (AD009D-G)

Акриловий ґрунт 5:1 HS (ADF11)  
Сірий (ADF11G), чорний (ADF11B),  
білий (ADF11W), світло-сірий,  
темно-сірий



4:1:0 -1  
5:1:0 -1



1,7 - 1,9



2-4



60° C



P 400

Розчинник ADI універсальний  
(AD021)

Розчинник ADI універсальний  
(AD021)

Затверджувач для ґрунта 4:1 HS  
(AD 010)


Затверджувач для ґрунта 5:1 HS  
ADH11



#### ОБРОБНЕ ПОКРИТТЯ

Система Base 1K

Розчинник  
АДТ. 44001



1 : 0,6



1,3 - 1,4



2 - 3



до матового  
стану



#### ПРОЗОРИЙ ЛАК

Лак на вибір:  
Лак D40 MS (AD001), лак Crystal (AD0216), лак D50 HS (AD002),  
лак Diamant (AD003), лак D60 UHS (AD004U/1)

Затверджувач для лаку:  
D40 MS (AD005), Crystal (AD00516), D50 HS (AD006),  
Diamant (AD007), D60 UHS (AD008U)

Розчинник  
ADI універсальний (AD 021)



2 : 1 : 0-0,5



1,3 - 1,4



1,5 - 2



60° C 30 - 40 хв.



15 хв.

