

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Вогнестійка монтажна піна «СТОП ВОГОНЬ В1»

Вогнестійка монтажна піна «СТОП ВОГОНЬ» В1 нового покоління - це вогнезахисний наповнювач та ізоляційний матеріал.

СТАНДАРТИ ТА СЕРТИФІКАТИ

- Вогнестійкість відповідно до EN 1366-4:2006 + A1:2010
- 180 хвилин Вогнестійкість без використання будь-якого підкладочного матеріалу згідно з EN 1366-4 за певних умов
- Вогнестійкість відповідно до ASTM E 814-13A (2017): стандартний метод випробування протипожежної системи проникнення
- Вогнестійкість згідно з EN 1366-4+A1:2010, Класифікація згідно з EN 13501-2+A1:2013

ВЛАСТИВОСТІ

- Однокомпонентна
- Твердіє під впливом вологості повітря.
- Чудова адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Тепло- та звукоізоляція.
- Не містить CFC та H-CFC
- Після затвердіння можна зрізати та фарбувати
- Наноситься пістолетом

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Хімічна основа:	поліуретан
Щільність:	27 ± 3 кг/м ³
Формування шкірки:	4-6 хв.
Час до зрізки надлишків:	15-30 хв.
Стабільність розмірів:	середнє: -0,67 %
Міцність на стискання:	43,2 кПа
Міцність на розрив:	104,8 кПа
Пожежні властивості:	В1
Об'єм розширення:	45-50 л (750 мл)



OPTIMA BALTIC OÜ

Roseni tn 13, Tallinn, 10111 Estonia.

E-mail: info@optima-baltic.ee

Tel.: +372 5316 9834

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ

Довідкова класифікація піни

A	EI180-V-X-W10
B	EI180-V-X-W10
C	EI90-V-X-W10 до 30
D	EI90-V-X-W10 до 40
E	EI180-T-X-W10
F	EI180-T-X-W10

ІНСТРУКЦІЯ

Температура нанесення: від +5 °C до +35 °C

Поверхня, на яку наноситься, має бути твердою, чистою, сухою та очищеною від пилу, масла та жиру. Перед нанесенням поліуретанової піни поверхні необхідно зволожити. Оптимальна температура для використання поліуретанової піни становить 20–25 °C. Низькотемпературні балони слід використовувати після зберігання при кімнатній температурі протягом деякого часу (20 хв). Енергійно струсіть балон приблизно 30 разів перед використанням. Не підходить для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'якого пластику, неопрену та бітумних основ. Не використовуйте там, де можливе тривале занурення у воду. Свіжу піну, до затвердіння, можна очистити за допомогою спеціального розчинника. Затверділу піну можна видалити тільки механічно за допомогою ножа або шпателя.

ФОРМА ВИПУСКУ

Упаковка: 750 мл (750 г) x 12 шт. в коробці
Колір піни: блідо-помаранчевий

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте продукт у прохолодному та сухому місці.
Термін придатності 12 місяців при температурі від +5°C до +25°C.

УВАГА

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте прямого контакту зі шкірою та очима. Використовувати в добре провітрюваних місцях. Не вдихати випари. Не паліть під час використання продукту.